ДЕКОРАТИВНИ ПОДОВЕ · PUD НА ВОДНА ОСНОВА

PUD WB Basecoat Matt 2K

Матов оцветен PUD междинен слой на водна основа

ЦВЯТ
Цветове по RAL
матов цветен базов слой

1,25 g/cm³	54,5 %	45 мин	5 ч	0,120–0,150 kg/m²
Относително тегло (смес)	Сухо вещество (тегловно)	Сухо на допир	Изчакване между слоевете	Теоретичен, на слой

Описание на продукта

PUD WB BASECOAT MATT 2K е двукомпонентно, разреждащо се с вода, оцветено и матово междинно покритие на основа на PUD. Използва се като цветен базов слой преди прозрачен лак.

Приложение на продукта

- Бетон, микробетон и щампован бетон
- Стенни повърхности
- PVC, паркет и линолеум – директно нанасяне

Предимства

- Бързо съхнене
- Ниско съдържание на ЛОС
- Висока устойчивост на UV и абразия
- Висока адхезия
- Матов вид
- Нетоксичен, без мирис
- Валяк, четка или airless

Място в системата

Прозрачен финишен слой
PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K

Цветен слой — ТОЗИ ПРОДУКТ
PUD WB BASECOAT MATT 2K · 0,100–0,150 kg/m²

Грунд (нов бетон)
MICRO PRIMER WB 2K

Основа
Бетон · микробетон · PVC · паркет

PUD подова система на водна основа

Цветен слой + прозрачен финиш · ниско ЛОС

UNICA препоръчва PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K върху PUD WB BASECOAT MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Цветове по RAL**	Изчакване между слоевете	**5 ч**
Относително тегло (смес)	**1,25 g/cm³**	Температура на нанасяне	**от +10 °C до +35 °C**
Сухо вещество (тегловно)	**54,5 %**	Пускане в експлоатация	**12 °C / 24 ч · 23 °C / 18 ч · 30 °C / 12 ч**
Вискозитет (Brookfield)	**760 cP**	Пълно втвърдяване	**7 дни**
Сухо на допир	**45 мин**	Съотношение на смесване (тегловно)	**90 A : 10 B**
Теоретичен разход	**0,120–0,150 kg/m² (1 слой) · 30 µm сух филм**	Срок на годност	**8 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Без прах, замърсявания и масла. Покрития, по-стари от 48 ч, награпавете и грундирайте. Върху нови основи първо нанесете **MICRO PRIMER WB 2K**. PVC, паркет и линолеум могат да се покриват директно.

02

Смесване

Разбъркайте A и B поотделно, добавете B към A с бързооборотна бъркалка, добавете 20 % вода и смесвайте 3 мин. Прехвърлете в чист съд, смесете 1 мин и оставете няколко минути.

03

Нанасяне

Нанасяйте с валяк или airless. Работете мокро в мокро, за да избегнете следи от валяка, валцувайте по късата страна или нека втори човек веднага превалцува.

04

Финишен слой

Следващ слой след 5 ч. Завършете с **PUD500/600 WB CLEARCOAT MATT/SEMI MATT 2K**.

Съотношение на смесване (тегловно)



90 части
Компонент A – оцветен PUD

10 части
Компонент B – втвърдител

Добавете 20 % вода към смесените A + B.

Условия на нанасяне
+10 °C – +35 °C
Над +35 °C добавете малко количество вода към сместа.

Пускане в експлоатация
18 ч при 23 °C
24 ч при 12 °C · 12 ч при 30 °C. Пълно втвърдяване след 7 дни.

Разход
0,100–0,150 kg/m²
Зависи от гладкостта на основата, времето и техниката на изпълнителя.

Важно: разходът може да варира според гладкостта на основата, атмосферните условия и техниката на изпълнителя.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- Комплекти 5 kg и 20 kg

Съхранение

- Да се съхранява плътно затворен на сухо при +15...+35 °C.
- Срок на годност: 8 месеца от производството.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа живак, азбест, формалдехид или олово.
- Вижте Информационния лист за безопасност.

Почистване

- Поддръжка: неутрален (pH) почистващ препарат – 100 ml препарат за под в 10 l вода, мек моп, след това изплакнете с чиста вода.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.