ДЕКОРАТИВНИ ПОДОВЕ · PUD НА ВОДНА ОСНОВА

PUD WB Clearcoat Semi Matt 2K

Антибактериален полуматов прозрачен PUD лак на водна основа

ВИД
Прозрачен
безцветен · полуматов

1,15 g/cm³	56 %	50–60 s	45 мин	0,080–0,100 kg/m²
Относително тегло	Сухо вещество (тегловно)	Вискозитет (чаша на Форд 4)	Сухо на допир	Теоретичен, на слой

Описание на продукта

PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K е двукомпонентен, разреждащ се с вода, антибактериален, прозрачен и полуматов финишен лак на основа на PUD за подове и стени.

Област на приложение

- Подове с епоксидно или полиуретаново покритие
- Бетон, микробетон и щампован бетон
- Стенни повърхности
- PVC и паркетни подове

Предимства

- Бързо съхнене
- Висока устойчивост на UV и абразия
- Антибактериален
- Валяк, четка или airless
- Ниско съдържание на ЛОС
- Висока адхезия
- Нетоксичен, без мирис

Място в системата

Прозрачен финишен слой — PUD WB CLEARCOAT SEMI MATT 2K · полуматов — ТОЗИ ПРОДУКТ
Цветен базов слой (по избор) — PUD WB BASECOAT MATT 2K
Грунд (нови повърхности) — MICRO PRIMER WB 2K
Основа — Епоксиден / PU под · бетон · PVC · паркет

PUD подова система на водна основа
Антибактериален прозрачен финиш · ниско ЛОС

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Прозрачен, безцветен**
Относително тегло	**1,15 g/cm³**
Сухо вещество (тегловно)	**56 %**
Вискозитет (чаша на Форд 4)	**50–60 s**
Сухо на допир	**45 мин**
Теоретичен разход	**0,080–0,100 kg/m² (1 слой) · 30 µm сух филм**

Изчакване между слоевете	**5 ч**
Температура на нанасяне	**от +10 °C до +35 °C**
Пускане в експлоатация	**12 °C / 24 ч · 23 °C / 18 ч · 30 °C / 12 ч**
Пълно втвърдяване	**7 дни**
Съотношение на смесване (тегловно)	**4,5 kg A + 0,5 kg B**
Срок на годност	**8 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Без прах, замърсявания и масла. Покрития, по-стари от 48 ч, награпавете и грундирайте. Върху нови основи първо нанесете **MICRO PRIMER WB 2K**.

02

Смесване

Разбъркайте A и B поотделно, добавете B към A с бавнооборотна бъркалка, добавете 20 % вода и смесвайте 3 мин. Прехвърлете в чист съд, смесете 1 мин и оставете няколко минути.

03

Нанасяне

Нанасяйте с валяк или airless. Работете мокро в мокро, за да избегнете следи от валяка, валцувайте по късата страна или нека втори човек веднага превалцува.

04

Следващ слой

Изчакайте 5 ч между слоевете. Пускане в експлоатация след 12–24 ч в зависимост от температурата.

Съотношение на смесване (тегловно)



4,5 kg
Компонент A – PUD смола

0,5 kg
Компонент B – втвърдител

Добавете 20 % вода към смесените A + B. Смесвайте с бавнооборотна бъркалка.

Условия на нанасяне
+10 °C – +35 °C
Над +35 °C добавете малко количество вода към сместа.

Пускане в експлоатация
18 ч при 23 °C
24 ч при 12 °C · 12 ч при 30 °C. Пълно втвърдяване след 7 дни.

Разход
0,100–0,150 kg/m²
Зависи от гладкостта на основата, времето и техниката на изпълнителя.

Важно: разходът може да варира според гладкостта на основата, атмосферните условия и техниката на изпълнителя.

Опаковка

- Комплекти 5 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени съдове на сухо при +15...+35 °C.
- Срок на годност: 8 месеца от производството.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа живак, азбест, формалдехид или олово.
- Вижте Информационния лист за безопасност.

Почистване

- Поддръжка: неутрален (pH) почистващ препарат – 100 ml препарат за под в 10 l вода, мек моп, след това изплакнете с чиста вода.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.