L'UNICFLOOR · ЕПОКСИДНИ ГРУНДОВЕ

Unepox 128-05 2K

Безразтворителен грунд на епоксидна основа

ВИД

Кафеникаво мътен

безразтворителен грунд

1,03 g/cm³	100 %	35 мин	6–8 ч	0,350 kg/m²
Плътност (20 °C)	Сухо вещество (обемно)	Време на желиране, 20 kg (20 °C)	Сухо на допир (20 °C)	Ориентировъчен разход

Описание на продукта

UNEPOX 128-05 2K е двукомпонентен безразтворителен епоксиден грунд за бетон с полиаминов втвърдител. Осигурява отлична адхезия, добра устойчивост на вода и масла и се втвърдява добре при ниски температури.

Основно приложение

- Складове за химикали
- Болници и лаборатории
- Бутилиращи предприятия
- Зони с движение на мотокари
- Търговски центрове
- Автомобилна индустрия

Предимства

- 100 % без разтворители
- Отлична адхезия
- Добра устойчивост на вода и масла
- Добро втвърдяване при ниски температури
- Лесно нанасяне
- ЛОС 0,56 g/l

Място в системата

Подово покритие
Епоксидна подова система L'unicfloor

Грунд — ТОЗИ ПРОДУКТ
UNEPOX 128-05 2K · 1 слой

Основа
Бетон, мин. 28 дни

L'unicfloor epoxy systems

Безразтворителен грунд за епоксидни подове

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Компонент A / B	Епоксидна смола / епоксиден втвърдител	Сухо на допир (20 °C)	6–8 ч
Цвят	Кафеникаво мътен	Време до следващ слой (20 °C)	24 ч
Плътност (20 °C)	1,03 g/cm³	Пълно втвърдяване	7 дни
Сухо вещество (обемно)	100 %	Брой слоеве	1
Темп. на основата и въздуха	от +10 °C до +30 °C	Съдържание на ЛОС	0,56 g/l
Покривност при 80 µm	8–9 m²/kg	Съотношение на смесване (тегловно)	2 : 1
Време на желиране, 20 kg (20 °C)	35 мин	Срок на годност	12 месеца

Химическа устойчивост

- Разредени киселини
- Почистващи препарати
- Растителни, животински и минерални масла
- Дизел и бензин
- Много разтворители

Начин на нанасяне

01 — Подготовка на основата
Почистете основата от мазнини, прах и замърсявания. Нов бетон – мин. 28 дни. Първо ремонтирайте вдлъбнатините и пукнатините.

02 — Смесване
Разбъркайте компонент A, добавете B (2 : 1 тегловно) и бъркайте 3 мин с бавнооборотен миксер до хомогенност. Температура на сместа над +15 °C.

03 — Нанасяне
Нанася се с маламашка – ориентировъчен разход 0,350 kg/m². Не разреждайте.

04 — Следващ слой
Изчакайте мин. 24 ч / макс. 48 ч между слоевете; след 48 ч шлайфайте за добра адхезия.

Съотношение на смесване (тегловно)



- **2 части** — Компонент A – епоксидна смола
- **1 част** — Компонент B – втвърдител

Доставя се като 13,4 kg A + 6,6 kg B. Никога не добавяйте разтворител.

Условия на нанасяне
+10 °C – +30 °C
Температура на основата и въздуха; отн. влажност макс. 75 %.

Разход
0,350 kg/m²
Ориентировъчен – за дебелината се консултирайте с техническия отдел на Unica.

Време на желиране
35 мин
20 kg смес при 20 °C.

Важно: пазете новото покритие от вода през първите 24 часа. Ниските температури водят до проблеми с разливането и мехурчета, високите скъсяват времето за съхнене.

Важни указания

- Не смесвайте на ръка – използвайте бавнооборотен електрически миксер.
- Проверете съвместимостта и адхезията върху съществуващи покрития.
- Не дръжте материалите на открито или на пряко слънце.
- Препоръчват се проби на обекта за съгласуване на вида, разхода и устойчивостта на плъзгане.

Опаковка

- Компонент A: 13,4 kg
- Компонент B: 6,6 kg

Съхранение

- Да се съхранява затворено в сухи закрити помещения при +14...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.

Безопасност

- За безопасна работа, съхранение и обезвреждане вижте актуалния информационен лист за безопасност.

Почистване

- Почистете всички инструменти в рамките на жизнеспособността с Разредител UP-002.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.