L'UNICFLOOR · ЕПОКСИДНИ ГРУНДОВЕ

Unepox Primer SFR

Двукомпонентен импрегниращ епоксиден грунд за бетон на разтворител

ВИД
Прозрачен
без пълнители

1,03 g/cm³	26 %	8 ч	7 дни	7–8 m²/kg
Плътност	Сухо вещество (обемно)	Жизнеспособност	Пълно втвърдяване	Разходна норма

Описание на продукта

UNEPOX PRIMER SFR е двукомпонентен импрегниращ епоксиден грунд за бетон на разтворител. Запълва капилярите на бетонната повърхност, подобрява непропускливостта за течности, укрепва повърхността и създава основа с изключително висока адхезия за следващите покрития.

Основни характеристики

- Импрегниране на бетонни повърхности
- Укрепва бетонната повърхност
- Подобрява непропускливостта за течности

Предимства

- Отлична адхезия към бетон
- Втвърдява се до +5 °C
- Готов за употреба – без разреждане
- Покрива се с алкидни, CR, епоксидни и PU бои

Място в системата

Система на покритието
Алкид · CR · епоксид · PU

Импрегниращ грунд — ТОЗИ ПРОДУКТ
UNEPOX PRIMER SFR · 7–8 m²/kg

Основа
Бетон

L'unicfloor epoxy systems

Импрегниращ грунд за бетон

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Прозрачен**	Пълно втвърдяване	**7 дни**
Плътност (20 °C)	**прибл. 1,03 g/cm³**	Разходна норма	**7–8 m²/kg**
Сухо вещество (обемно)	**прибл. 26 %**	Жизнеспособност	**8 ч**
Сухо на допир	**6–8 ч**	Съотношение на смесване (тегловно)	**50 : 50**
Интервал до следващ слой	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**	Срок на годност	**мин. 24 месеца**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата трябва да е чиста и здрава. Отстранете замърсявания, циментово мляко, мазнини, мембранообразуващи състави и чужди частици механично; след киселинно ецване отстранете киселата вода и праха с водна струя или прахосмукачка.

02

Смесване

Смесете основата и втвърдителя 50 : 50 тегловно. Готов за употреба – без разтворител.

03

Нанасяне

Нанасяйте с четка или валяк: един слой върху гладки повърхности, при порьозни може да са нужни два.

Съотношение на смесване (тегловно)

50 части	50 части

- **50 части** — Основа
- **50 части** — Втвърдител

Доставя се като 3 kg A + 3 kg B или 15 kg A + 15 kg B.

Брой слоеве
1–2 слоя
Един при гладки, два при порьозни основи.

Разходна норма
7–8 m²/kg
Зависи от попиваемостта и порьозността на основата.

Жизнеспособност
8 ч
При 20 °C.

Важно: продуктът е готов за нанасяне – не добавяйте разтворител.

Опаковка

- 3 kg A + 3 kg B в кутии
- 15 kg A + 15 kg B в ламаринени кутии

Съхранение

- Да се съхранява на хладно и сухо място.
- Срок на годност: поне 24 месеца.

Безопасност

- За безопасна употреба и обезвреждане на отпадъците вижте информационните листове за безопасност.

Почистване

- Разтворител за почистване: Разредител UP-002.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com