L'UNICFLOOR · ВОДНИ ЕПОКСИДНИ ГРУНДОВЕ

Unepox Primer WB 2K

Двукомпонентен воден епоксиден грунд за влажен бетон

ЦВЯТ

Млечно кехлибарен

пигментиран грунд

1,0 g/cm³	34 %	12 ч	2,2 MPa	7–8 m²/kg
Плътност	Сухо вещество (обемно)	Сухо на допир	Якост на сцепление	Разходна норма, 1 слой

Описание на продукта

UNEPOX PRIMER WB 2K е двукомпонентен воден епоксиден грунд за бетон под подовите покрития Unepox. Прониква в основата, подобрява адхезията и намалява мехурчетата и порите при порьозен бетон или под дебелослойни финиши – може да се нанася и върху влажни основи.

Област на приложение

- Грунд за влажен бетон / зидария, където е нужен дебелослоен пигментиран грунд
- Под подовите покрития Unepox
- Уплътнител
- При мокри методи за подготовка на основата

Предимства

- На водна основа
- Без разтворители
- Отлична адхезия
- Нанася се върху влажен бетон
- Бързо съхнене
- Намалява мехурчетата и порите

Място в системата

Подово покритие
Подови покрития Unepox

Грунд
UNEPOX PRIMER WB 2K · 1 слой — ТОЗИ ПРОДУКТ

Основа
Бетон, мин. 30 дни · допуска се влажен

L'unicfloor epoxy systems

Воден грунд за влажен бетон

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Млечно кехлибарен**	Якост на сцепление	**2,2 MPa**
Плътност (20 °C)	**1,0 g/cm³**	Разходна норма (1 слой)	**7–8 m²/kg**
Сухо вещество (обемно)	**34 %**	Съотношение на смесване	**3 : 1 (75 : 25)**
Сухо на допир	**12 ч**	Леко / нормално / тежко пешеходно	**16 ч / 24 ч / 72 ч**
Интервал до следващ слой	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**	Срок на годност	**12 месеца**
Пълно втвърдяване	**7 дни**		

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Нов бетон ≥ 30 дни при > 20 °C. Отстранете кофражни масла, мембранообразуващи състави, соли и уплътнители чрез бластиране или фрезоване; обезмаслете стария бетон със силен препарат.

02

Смесване

Изсипете разбъркания втвърдител в кутията със смолата и смесвайте 2–3 мин с електрически или пневматичен миксер с метална бъркалка.

03

Нанасяне

Изсипете веднага на пода и разнесете с плоска гумена ракла, като втривате грунда в порьозната основа.

04

Финишен слой

Нанесете финиша след 6 ч при 22 °C, когато не остават следи. При поява на пори грундирайте много порьозния бетон повторно.

Съотношение на смесване



75
Част A

25
Част B

Смесвайте целия комплект: 75 части A : 25 части B.

Втвърдяване
16–72 ч
Мин. 16 ч над 21 °C, 72 ч при 16–21 °C.

Разходна норма
7–8 m²/kg
Един слой – зависи от попиваемостта и порьозността на основата.

Якост на сцепление
2,2 MPa
Върху правилно подготвен бетон.

Важно: не нанасяйте директно върху твърда дървесина, шперплат, ПДЧ, паркет, винил с мека или гъбеста подложка, метал, стъклопласт или пластмаса.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Важни указания

- Горещото време ускорява втвърдяването и скъсява времето за работа; студеното го забавя.
- Осигурете добра вентилация и не вдишвайте парите.
- Не работете с повече от един комплект наведнъж.

Опаковка

- Комплекти по 20 kg (част A и B) в метални опаковки

Съхранение

- Да се съхранява затворен в сухи закрити помещения при +10...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.

Безопасност

- Използвайте ръкавици и маски за лице.
- За безопасна работа и здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите с вода веднага след нанасяне.
- Не допускайте епоксидът да се втвърди върху плочки.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com