L'UNICFLOOR · АНТИКОРОЗИОННИ ГРУНДОВЕ

Unepox Shop Primer 2K

Епоксиден цехов грунд за метал на разтворител

ЦВЯТ
Оксидно червен
цехов грунд

1,48 g/cm³	55 %	½–1 ч	8 ч	6 m²/kg
Плътност на сместа	Сухо вещество (обемно)	Сухо на допир	Жизнеспособност (20 °C)	при 80 µm сух филм

Описание на продукта

UNEPOX SHOP PRIMER 2K е двукомпонентен дебелослоен епоксиден цехов грунд с полиамиден втвърдител. Универсален грунд в антикорозионни системи за стомана, който може да се покрива с алкидни, хлоркаучукови, епоксидни и полиуретанови системи.

Основни характеристики

- Универсален епоксиден грунд в антикорозионни системи за стомана
- Добра адхезия към стомана и цветни метали
- Кратко- до средносрочна защита на мокро бластирана стомана при складиране и монтаж

Предимства

- Втвърдява се до +5 °C
- Дълга жизнеспособност
- Добра водо- и корозионна устойчивост
- Покрива се с алкидни, CR, епоксидни и PU бои
- Дебелослоен филм
- Безвъздушно, въздушно пръскане, четка или валяк

Място в системата

Финишен слой
Алкид · хлоркаучук · епоксид · PU

Цехов грунд — ТОЗИ ПРОДУКТ
UNEPOX SHOP PRIMER 2K · 80 µm сух филм

Основа
Стомана Sa 2½ / St 3 · поцинковано · цветни метали

L'unicfloor anticorrosive systems

Цехов грунд за стоманени конструкции

ISO Sa 2½ · St 3
Препоръчителна подготовка

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Оксидно червен**	Пълно втвърдяване	**7 дни**
Плътност на сместа (20 °C)	**прибл. 1,48 g/cm³**	Жизнеспособност (20 °C)	**8 ч**
Сухо вещество (обемно)	**прибл. 55 %**	Съотношение на смесване (тегловно)	**85 : 15**
Сухо на допир	**½–1 ч**	Разходна норма	**6 m²/kg при 80 µm сух филм**
Време за втвърдяване	**24–36 ч**	Срок на годност	**12 месеца**
Интервал до следващ слой	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**		

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Потопени условия: стомана, бластирана до ISO Sa 2½. Атмосферни: за предпочитане Sa 2½ или St 3. Почистете поцинкованата стомана от мазнини, соли и замърсявания.

02

Смесване

Смесете основата и втвърдителя 85 : 15 тегловно; сместа над +10 °C. Добавяйте разредител само след смесване.

03

Нанасяне

Безвъздушно или въздушно пръскане: 0–20 % **Разредител UP-002**. Четка или валяк: 0–10 %. Излишният разтворител причинява стичане.

04

Следващ слой

Следващ слой след мин. 24 ч, макс. 48 ч при 20 °C. Пълно втвърдяване след 7 дни.

Съотношение на смесване (тегловно)



85 части
Основа

15 части
Втвърдител – полиамид

Доставя се като 4,5 kg основа + 0,500 kg втвърдител или 18 kg основа + 2 kg втвърдител.

Условия на нанасяне
над +5 °C
Основата ≥ 3 °C над точката на оросяване; сместа над +10 °C.

Разходна норма
6 m²/kg
Теоретичен, при среден сух филм 80 µm.

Жизнеспособност
8 ч
При +20 °C.

Важно: добавяйте разредител само след смесване на основата и втвърдителя – излишният разтворител причинява стичане.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- 4,5 kg основа + 0,500 kg втвърдител в кутии
- 18 kg основа + 2 kg втвърдител в ламаринени кутии

Съхранение

- Да се съхранява затворен в сухи закрити помещения при +14...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.

Безопасност

- Компонент А съдържа епоксидна смола, В – алкален амид; може да предизвика кожна сенсибилизация.
- Осигурете вентилация, особено при нагряване или пръскане.
- Използвайте защитно облекло, очила, маска и ръкавици.
- Дръжте опаковките затворени; измийте ръцете и оборудването след употреба.

Почистване

- Разтворител за почистване: Разредител UP-002.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.