L'UNICFLOOR · ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА НА ВОДНА ОСНОВА

Unepox SL WB 3K

Трикомпонентна саморазливна епоксидна замазка на водна основа

ЦВЯТ
Цветове RAL
по заявка

1,60 g/cm³	76 %	12 ч	7 дни	3,2 kg/m²
Плътност	Сухо вещество (обемно)	Сухо на допир	Пълно втвърдяване	при 2 mm сух филм

Описание на продукта

UNEPOX SL WB 3K е трикомпонентна саморазливна епоксидна замазка на водна основа. Епоксидът и пълнителите образуват течна смес, разстилана с V-назъбена гумена лопатка или маламашка, за ново строителство и ремонт върху повечето здрави подове – почиства се с вода.

Области на приложение

- Хранителна промишленост, мандри, бутилиране, напитки
- Фармацевтични заводи, лаборатории, чисти помещения
- Складове, опаковане, открити паркинги
- Машинни цехове, технически помещения
- Пречистване на отпадни води, целулоза и хартия

Предимства

- На водна основа – почиства се с чешмяна вода
- Плътен, непорест, устойчив на химикали и замърсяване
- Безшевен, лесна поддръжка
- Висока износоустойчивост при леко до средно натоварване
- Може да се лакира за износоустойчивост, гланц и противоплъзгане

Място в системата

Финишен слой (по избор)
Лак – износоустойчивост, гланц, противоплъзгане; алифатен PU при слънце

Саморазливна замазка — ТОЗИ ПРОДУКТ
UNEPOX SL WB 3K · 2–3 mm

Грунд
Подходящ епоксиден грунд Unica

Основа
Бетон ≥ 21 дни · здрав, сух

L'unicfloor SL WB

Епоксидна замазка на водна основа, 2–3 mm

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Плътност (23 °C)	**прибл. 1,60 g/cm³**	Леко натоварване	**16–24 ч след нанасяне**
Сухо вещество (обемно)	**прибл. 76 %**	Тежко натоварване	**36–48 ч след нанасяне**
Сухо на допир	**12 ч**	Съотношение A : B : C	**60 : 18 : 22**
Интервал до следващ слой	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**	Разходна норма	**3,2 kg/m² при 2 mm**
Пълно втвърдяване	**7 дни**	Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основа над 10 °C, без хидростатично налягане, проникване на влага, боя и агенти за отлежаване. Оптимално в помещението 20 °C, плоча мин. 10 °C.

02

Грундиране

Грундирайте всеки под за максимална адхезия и предотвратяване на газоотделяне и въздушни мехури.

03

Смесване

Разбъркайте всеки компонент, смесете 60 части A с 18 части B за 3 мин с нискооборотна бормашина, след това добавете кварц C. Използвайте в рамките на 30–40 мин.

04

Нанасяне

Изливайте на ивици, разстелете 6–7 m² на 25 kg в една посока за 2–3 mm. Не валирайте и не използвайте игловиден валяк. Втвърдяване мин. 8–10 ч.

Съотношение на смесване (тегловно)



- **60 части** — Част A – смола
- **18 части** — Част B – втвърдител
- **22 части** — Част C – кварцов пълнител

Опаковка: 15 kg A (смола) + 4,5 kg B (втвърдител) + 5,5 kg C (пълнител).

Условия на нанасяне
≥ +10 °C
Основа над 10 °C; оптимална температура в помещението 20 °C.

Разход
6–7 m² / 25 kg
За дебелина прибл. 2–3 mm.

Натоварване
16–24 ч / 36–48 ч
Леко / тежко натоварване след нанасяне.

Важно: химическата устойчивост зависи от въздействието – за конкретна информация се консултирайте с техническия отдел на Unica.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Важни указания

- Смесвайте само количество за 30–40 мин с нискооборотна бормашина.
- Приключвайте работа при врати или фуги или използвайте 5 cm малярска лента; отстранете я след прибл. 30 мин.
- Работата се извършва от обучени или опитни изпълнители.

Опаковка

- 15 kg A (смола) + 4,5 kg B (втвърдител) + 5,5 kg C (пълнител)

Съхранение

- Съхранявайте в затворени оригинални опаковки на закрито, сухо, при +10…+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството на хладно и сухо място.

Безопасност

- Компонент A съдържа епоксидна смола; компонент B – алкални амини (сенсибилизатор).
- Може да предизвика кожна сенсибилизация или алергични реакции.
- Осигурете добра вентилация, особено при нагряване или пръскане; избягвайте контакт с очите и кожата.
- Носете защитно облекло, очила, ръкавици и маска; измийте се след работа.

Почистване

- Почистете всички инструменти и оборудване с чешмяна вода преди желирането на материала.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.