L'UNICFLOOR · ЕПОКСИДИ БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ

Unepox Varnish ST 2K

Епоксиден лак / прозрачно покритие без разтворители

ВИД
Прозрачен
бистра течност

1,1 g/cm³	100 %	90 мин	4–6 ч	0,300 kg/m²
Плътност на сместа	Сухо вещество (обемно)	Жизнеспособност (20 °C)	Сухо на допир	при 300 µm

Описание на продукта

UNEPOX VARNISH ST 2K е двукомпонентен прозрачен епоксиден лак без разтворители с полиаминов втвърдител, с нисък вискозитет, добро разливане и добра химическа и механична устойчивост.

Основно приложение

- Декоративни саморазливни подове
- Отливки и бижутерия имитация
- Хоби приложения
- Приложения с брокат и металик

Предимства

- Добра химическа и механична устойчивост
- Нисък вискозитет
- Кратко втвърдяване, добро втвърдяване при ниски температури
- Антибактериален, лесно почистване
- Безшевен
- Добра устойчивост на абразия
- Прозрачен
- Дълга жизнеспособност, много добро разливане

Място в системата

Прозрачен епоксиден лак — ТОЗИ ПРОДУКТ
UNEPOX VARNISH ST 2K · 0,300 kg/m² при 300 µm

Декоративен слой
Саморазливен · PVC чипс · брокат / металик

Основа
Предишен слой – сух, чист, при нужда награпен

L'unicfloor decorative floors

Прозрачен лак без разтворители за декоративен епоксид

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Бистра течност**	Интервал до следващ слой	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**
Плътност на сместа (20 °C)	**прибл. 1,1 g/cm³**	Пълно втвърдяване	**7 дни**
Сухо вещество (обемно)	**прибл. 100 %**	Разходна норма	**1 m² / 0,300 kg при 300 µm сух филм**
Жизнеспособност (20 °C)	**90 мин**	Съотношение на смесване (тегловно)	**100 : 30**
Сухо на допир	**4–6 ч**	Срок на годност	**мин. 12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Предишният слой трябва да е сух, без замърсявания и при нужда достатъчно награпен. Повърхност над +10 °C.

02

Смесване

Разбъркайте компонент A, добавете компонент B (100 : 30) и смесвайте 3 мин с нискооборотен миксер (200–300 об/мин). Сместа – над +15 °C. Не разреждайте.

03

Нанасяне

Нанасяйте с гумена лопатка при епоксид с PVC чипс; с четка или валяк при други приложения.

Съотношение на смесване (тегловно)

100 части	30 части

100 части
Смола – компонент A

30 части
Втвърдител – компонент B

Доставя се като 15,4 kg A + 4,6 kg B.

Условия на нанасяне
над +10 °C
Повърхност над +10 °C; сместа – над +15 °C.

Разходна норма
0,300 kg/m²
При средна дебелина на сухото покритие 300 µm.

Жизнеспособност
90 мин
При +20 °C – почистете инструментите в рамките на жизнеспособността.

Важно: не разреждайте продукта. Почистете всички инструменти и оборудване преди края на жизнеспособността.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- 15,4 kg A + 4,6 kg B

Съхранение

- Съхранявайте неотворен в оригиналната опаковка в закрити, сухи помещения при +15...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.
- Не оставяйте на слънце на открито; пазете от замръзване.

Безопасност

- Не е опасен след втвърдяване.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово или хромати.
- Вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

Почистване

- Почистете инструментите преди края на жизнеспособността с Разредител UP-001.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.