ФАСАДНИ БОИ · ЗА ЕКСТЕРИОР

Unicoat Silicon 616

Акрилна фасадна боя за екстериор с добавка на силикон

ЦВЯТ
Цветове RAL
матово декоративно покритие

1,57 g/cm³	52 %	2 ч	8 ч	5–6 m²/l
Плътност на сместа (20 °C)	Сухо вещество (обемно)	Повърхностно сухо (20 °C)	Пълно изсъхване (20 °C)	Покривност, 2 слоя

Описание на продукта

UNICOAT SILICON 616 е матово, декоративно, висококачествено покритие за екстериор с добавка на силикон, на основата на акрилно-съполимерно свързващо вещество. Пази фасадите от атмосферни влияния и им придава декоративен вид.

Области на приложение

- Строителство и сгради
- Гладко измазани и структурни повърхности
- Фасади от натурален бетон, пресована тухла и газобетон
- Външни повърхности на жилищни и промишлени сгради

Предимства

- Лесно нанасяне
- Добра адхезия, бързо съхнене
- Цветовете не избледняват
- Хидрофобна, водоотблъскваща

Място в системата

Фасадна боя — UNICOAT SILICON 616 · 2 слоя — ТОЗИ ПРОДУКТ

Грунд — Свързващ грунд ACRYLIC PRIMER 367-28

Основа — Мазилка · бетон · тухла · газобетон

Система за фасади

Акрилна защита на фасади със силикон

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Цветове RAL**
Плътност на сместа (20 °C)	**1,57 g/cm³**
Сухо вещество (обемно)	**52 %**
Темп. на основата и въздуха	**от +10 °C до +35 °C**
Повърхностно съхнене (20 °C)	**2 ч**

Пълно изсъхване (20 °C)	**8 ч**
Интервал между слоевете (20 °C)	**мин. 1 ч**
Покривност	**5–6 m²/l при 2 слоя**
Разреждане	**20 % вода (1-ви слой) · 10 % (последен слой)**
Срок на годност	**12 месеца**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Нов бетон / циментова мазилка C25 или с мин. 350 дозировка, отлежали ≥ 21 дни. Отстранете замърсяванията и праха чрез остъргване и четкане; изстържете стари, варосани или издути слоеве и забършете с вода. Запълнете пукнатините с акрилен кит или циментов разтвор.

02

Грундиране

Наситете повърхността със свързващия грунд **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

03

Разреждане

Първи слой: добавете 20 % чешмяна вода.
Финишен слой: добавете 10 % чешмяна вода.

04

Следващ слой

Изчакайте поне 1 ч между слоевете при 20 °C.

Покривност
5–6 m²/l
Теоретично, при два слоя.

Нанасяне
+10 °C – +35 °C
Температура на основата и въздуха.

Интервал между слоевете
мин. 1 ч
При 20 °C.

Важно: отстранете пукнатини, повреди и неравности преди грундиране и боядисване.

Опаковка

- Пластмасови кофи 20 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната запечатана опаковка, на хладно и сухо.
- Да се пази от замръзване.
- Срок на годност: 12 месеца при +15...+25 °C.

Безопасност

- Носете работно облекло, очила, маска и ръкавици.
- При контакт измийте обилно със сапун и вода – не с разтворители.
- Дръжте храна и напитки далеч; не допускайте работници с алергия към химикали.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите с чешмяна вода, преди материалът да изсъхне.
- Засъхнал материал: само механично почистване (остъргване, шлайфане).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com