ГРУНДОВЕ · ПОЛИУРЕТАН

UNIPU Primer 540

Еднокомпонентен, влаговтвърдяващ полиуретанов грунд на разтворителна основа

0,99 ± 0,02 g/cm³	120 ± 20 mPa·s	52 ± 1 %	4–8 ч	200–300 g/m²
Плътност (25 °C)	Вискозитет (25 °C)	Сухо вещество	Време за съхнене	Разход, 2 слоя

Описание на продукта

UNIPU PRIMER 540 е еднокомпонентен, влаговтвърдяващ грунд на полиуретанова основа, съдържащ разтворител. Използва се като грунд под полиуретанови и епоксидни системи и може да се прилага и като защитен финишен слой.

Области на приложение

- Грунд под полиуретанови и епоксидни системи
- Финиш, защитаващ бетон, замазка, мозайка, дърво и изкуствен камък от химическа корозия, абразия и прах
- Бетонен грунд при акрилни подови системи
- Грунд за хидроизолациите **UNIPU 1000 W** и **UNIPU 1300 2K**

Предимства

- Прониква в основата
- Влаговтвърдяващ – еднокомпонентен
- Грунд и защитен финиш в едно
- Обезпрашаване на минерални основи

Място в системата

Система на покритието
PU / епоксиден под или PU хидроизолация

Грунд — ТОЗИ ПРОДУКТ
UNIPU PRIMER 540 · проникващ грунд

Основа
Бетон · замазка · мозайка · дърво · изкуствен камък

PU системи Unica

Грунд за PU / епоксидни покрития и PU хидроизолация

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Плътност (25 °C)	**0,99 ± 0,02 g/cm³**	Механична якост	**след 7 дни**
Вискозитет (25 °C)	**120 ± 20 mPa·s**	Разход (2 слоя)	**200–300 g/m²**
Сухо вещество	**52 ± 1 %**	Температура на нанасяне	**от +8 °C до +40 °C**
Време за съхнене	**4–8 ч**	Относителна влажност	**40–90 %**
Интервал между слоевете	**3–4 ч**	Срок на годност	**6 месеца**
Пълно изсъхване	**24 ч**		

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата трябва да е чиста и обезмаслена, с влажност под 30 %. Почистете дървото от смола преди нанасяне.

02

Като грунд

Не изграждайте дебел филм – грундът трябва само да проникне в основата.

03

Като финиш

Изградете тънък гланцов филм слой по слой; намалявайте разреждането с всеки слой и шлайфайте преди следващия.

04

Съхнене

3–4 ч между слоевете; пълно изсъхване 24 ч, механична якост след 7 дни – по-дълго при ниска температура и влажност.

Разход
200–300 g/m²
За 2 слоя.

Условия на нанасяне
+8 °C – +40 °C
Относителна влажност 40–90 %.

Интервал между слоевете
3–4 ч
Времето за съхнене зависи от влажността и температурата на въздуха.

Важно: при използване като грунд избягвайте дебел повърхностен филм – продуктът трябва само да проникне в основата.

Опаковка

- Кофи по 20 kg
- Варели по заявка

Съхранение

- Да се съхранява в оригинални затворени опаковки на сухо при +5...+25 °C.
- Да не се излага на пряка слънчева светлина.
- Срок на годност: 12 месеца при тези условия.

Безопасност

- Носете защитно облекло, очила, маска и ръкавици; избягвайте контакт с кожата.
- При контакт с очи, уста, нос или кожа изплакнете обилно с вода поне 15 мин; при нужда потърсете лекар.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com