ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

Unirubber 367-40

Еластично амортизиращо покритие на база акрилен латекс

ЦВЯТ
Черен

0,90 g/cm³	58 %	1–1½ ч	мин. 3 ч	0,400 kg/m²
Плътност (прибл.)	Сухо вещество (тегл.)	Сухо на допир	Интервал до следващ слой	Разход на слой

Описание на продукта

UNIRUBBER 367-40 е еластично амортизиращо покритие, което се нанася върху изравняващия слой на системата за тенис кортове **ACRYFLEX-T** и придава на корта амортизация.

Характеристики на продукта

- Амортизиращо покритие на база 100 % акрилен латекс с фини гумени гранули за системи за тенис кортове.

Предимства

- Готов за употреба
- Висока еластичност
- Отлична еластичност
- Лесно нанасяне
- Лесно смесване на обекта
- Икономичен

Място в системата

- **Финишен слой** — Линии OVERLINE 367-F · лак GLOSSCOAT
- **Цветен слой** — Серия PRECOAT 367-200
- **Амортизиращи слоеве** — UNIRUBBER 367-40 — ТОЗИ ПРОДУКТ
- **Изравняващ слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- **Грунд** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Основа** — Асфалт / бетон

ACRYFLEX-T
Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Черен**	Интервал до следващ слой	**минимум 3 ч**
Плътност (прибл.)	**0,90 g/cm³**	Теоретичен разход	**0,400 kg/m² (на слой)**
Сухо вещество (тегловно)	**58 %**	Температура на нанасяне	**от +14 °C до +35 °C**
Сухо на допир	**1–1½ ч**	Срок на годност	**12 месеца**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

02

Базов слой

Нанася се след **ACRYLIC RESURFACER 367-30** или **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30**.

03

Смесване

Добавете вода към **UNIRUBBER 367-40** и разбъркайте с нискооборотен миксер до хомогенност.

04

Нанасяне

Разнесете с гумена ракла: 0,400 kg/m² на слой, прибл. 1,200 kg/m² за 3 слоя.

Съотношение на смесване (тегловно)



50 kg
UNIRUBBER 367-40

10 kg*
Вода*

*Количеството вода може да варира според температурата на въздуха. При горещо време може да се добави до 5 % повече вода.

Условия на нанасяне
+14 °C – +35 °C
Не нанасяйте материала при температура под +14 °C или над +35 °C.

Разход
0,400 kg/m²
Теоретична разходна норма на слой в зависимост от попиваемостта и порьозността на основата.

Важно: разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

Опаковка

- Полиетиленови варели по 50 kg
- Стоманени варели по 180 kg

Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит, сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- Съдържа добавки, забавящи горенето.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте Информационния лист за безопасност (ИЛБ).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com