УНИВЕРСАЛНИ ПОКРИТИЯ · PU-МОДИФИЦИРАН АКРИЛ

Vactop RLP/S

Еднокомпонентен универсален матов финиш за бетон / метал

ЦВЯТ
Цветове по RAL
матов финиш

1,24 g/cm³	62 %	20 мин	2–3 ч	0,200–0,300 kg/m²
Плътност на сместа (20 °C)	Сухо вещество (тегловно)	Повърхностно сухо (20 °C)	Пълно изсъхване (20 °C)	Разход, 2 слоя

Описание на продукта

VACTOP-RLP/S е еднокомпонентно, съдържащо разтворители, универсално матово финишно покритие на основата на полиуретан-модифицирана акрилна смола. Може да се нанася върху бетон, полиестер, стъкло, метал и дърво.

Области на приложение

- Бордюри, бетонни и полиестерни формовани стени
- Автосервизи и станции за поддръжка
- Защита на всякакви стоманени конструкции
- Пътна маркировка по магистрали

Предимства

- Лесно нанасяне
- Бързо съхнене
- Висока UV устойчивост
- Висока адхезия благодарение на силана

Място в системата

Matt topcoat
VACTOP-RLP/S · 2 слоя
ТОЗИ ПРОДУКТ

Substrate
Бетон · полиестер · стъкло · метал · дърво

Универсална защита

Един продукт за бетон, метал, полиестер и дърво

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Цветове по RAL**
Плътност на сместа (20 °C)	**1,24 g/cm³**
Сухо вещество (тегловно)	**62 %**
Температура на нанасяне	**мин. +10 °C**
Повърхностно сухо (20 °C)	**20 мин**
Пълно изсъхване (20 °C)	**2–3 ч**
Разход	**0,200–0,300 kg/m² (2 слоя)**
Разредител	**UP-004**
Срок на годност	**12 месеца**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Устойчивост

- Разредени киселини
- Разредени и концентрирани основи
- Почистващи препарати
- Дезинфектанти
- Растителни, минерални и животински масла
- Сладка и морска вода

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата трябва да е чиста, суха и здрава.

02

Разреждане

Доставя се с консистенция за нанасяне. При нужда разредете със специалния **Разредител UP-004**.

03

Нанасяне

Нанасяйте с четка, безвъздушно или за предпочитане с валяк с къс косъм, на два слоя.

Температура на нанасяне
мин. +10 °C
Не нанасяйте под +10 °C.

Разход
0,200–0,300 kg/m²
Теоретичен, за два слоя.

Съхнене
20 мин
Повърхностно сухо при 20 °C; пълно изсъхване след 2–3 ч.

Важно: нанасяйте само в добре проветрявани помещения и не допускайте контакт на продукта с храни и напитки.

Опаковка

- Метални кофи по 20 kg

Съхранение

- Съхранявайте неотворен в оригиналната запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитен от замръзване.
- Срок на годност: 12 месеца при +10...+35 °C.

Безопасност

- Носете работно облекло, очила, маска и ръкавици.
- При контакт измийте обилно със сапун и вода; при поглъщане потърсете лекарска помощ.
- Не допускайте до работа лица с алергия към химикали.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите с Разредител UP-004, преди материалът да изсъхне.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената й отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com