ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ · СТРУКТУРНИ

Walltex Textured

Акрилно структурно покритие за екстериор с кварцов пясък

ЦВЯТ
Цветове RAL
матово структурно покритие

1,69 g/cm³	64 %	4 ч	8 ч	0,850 kg/m²
Относително тегло (20 °C)	Сухо вещество (обемно)	Повърхностно съхнене (20 °C)	Пълно изсъхване (20 °C)	Теоретичен разход

Описание на продукта

WALLTEX е висококачествено покритие за външни стени на основата на акрилно-съполимерно свързващо вещество, с матов декоративен вид и съдържание на кварцов пясък.

Области на приложение

- Строителни обекти и сгради
- Гладко измазани и структурни повърхности
- Фасади от натурален бетон, пресована тухла и газобетон
- Външни повърхности на жилищни и промишлени сгради

Предимства

- Лесно нанасяне
- Добра адхезия, бързо съхнене
- Цветовете не избледняват
- Хидрофобна, водоотблъскваща

Място в системата

Структурно покритие — ТОЗИ ПРОДУКТ
WALLTEX · валяк или релефен валяк

Грунд
Чистоакрилен импрегниращ грунд AC 4346

Основа
Мазилка · бетон · тухла · газобетон

Система за фасади

Декоративна структурна защита на фасади

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Цветове RAL**	Пълно изсъхване (20 °C)	**8 ч**
Относително тегло (20 °C)	**1,69 g/cm³**	Интервал между слоевете (20 °C)	**мин. 3 ч**
Сухо вещество (обемно)	**64 %**	Разход	**0,850 kg/m² теоретично · 0,450 kg/m² гладко**
Температура на нанасяне	**от +10 °C до +35 °C**	Разреждане	**10 % вода (1-ви слой) · 5 % (последен слой)**
Повърхностно съхнене (20 °C)	**4 ч**	Срок на годност	**12 месеца**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Нов бетон / циментова мазилка C25 или с мин. 350 дозировка, отлежали ≥ 21 дни. Отстранете замърсяванията и праха чрез остъргване и четкане; изстържете стари, варосани или издути слоеве и забършете с вода. Запълнете пукнатините с акрилен мастик или циментов разтвор.

02

Грундиране

Наситете повърхността с чистоакрилния импрегниращ грунд **AC 4346**.

03

Нанасяне

Първи слой с 10 % чешмяна вода, последен – само с 5 %. Нанасяйте с валяк или релефен валяк.

04

Следващ слой

Оставете поне 3 ч между слоевете при 20 °C.

Разход
0,850 kg/m²
Теоретично; 0,450 kg/m² при гладко нанасяне.

Нанасяне
+10 °C – +35 °C
Температура на нанасяне.

Интервал между слоевете
мин. 3 ч
При 20 °C.

Важно: отстранете пукнатини, повреди и неравности преди грундиране и нанасяне на покритието.

Опаковка

- Запечатани пластмасови кофи 25 kg

Съхранение

- Да се съхранява неотворен в оригиналната запечатана опаковка, на хладно и сухо.
- Да се пази от замръзване.
- Срок на годност: 12 месеца при +15...+25 °C.

Безопасност

- Носете работно облекло, очила, маска и ръкавици.
- При контакт измийте обилно със сапун и вода – не с разтворители.
- Дръжте храна и напитки далеч; не допускайте работници с алергия към химикали.
- Вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете инструментите с чешмяна вода, преди материалът да изсъхне.
- Засъхнал материал: само механично почистване (остъргване, шлайфане).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Обясненията в настоящия технически лист се основават на изпитвания и резултати, получени съгласно съответните стандарти, и имат за цел да служат като ориентир за изпълнителите. Тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, които могат да повлияят на резултатите, са изцяло извън нашия контрол, UNICA не предоставя каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като единствената и отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава до стойността за замяна на продукта при производствен дефект. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за преки или косвени, специални или последващи наранявания, загуби или вреди, произтичащи от материала или неговото нанасяне. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, изменения или промени в състоянието на основата, върху която се нанасят нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com