L'UNICFLOOR · ЕПОКСИД НА ВОДНА ОСНОВА

Aquasilk 100 2K

Епоксиден импрегниращ лак на водна основа – гланц / мат

ВИД
Прозрачен
гланц или мат · млечен в течно състояние

1,03 g/cm³	27 %	2–4 ч	2 ч	7 m²/kg
Плътност (20 °C)	Сухо вещество (обемно)	Сухо на допир	Жизнеспособност	Разходна норма

Описание на продукта

AQUASILK 100 2K е двукомпонентен епоксиден импрегниращ лак / грунд на водна основа, който изсъхва напълно прозрачен при всякаква дебелина и запазва цветовата си стабилност. Бърз и лесен за работа, отговарящ на изискванията за ЛОС и здрав, с висока устойчивост на петна, киселини, графити и удар.

Области на приложение

- Импрегниране на влажни бетонни повърхности
- Естетични подове в магазини с вид на естествен бетон
- Импрегниране и покриване на камък, дърво, шпунтови стени, фундаменти и шахти

Предимства

- Прозрачен при всякаква дебелина, цветоустойчив
- Може да се покрива с алкидни, CR, епоксидни и PU бои
- Устойчив на петна
- На водна основа – съответства на ЛОС
- Добра адхезия към бетон, камък, дърво, метал и паркет
- Добра устойчивост на надраскване и химикали
- Прозрачно гланцово или матово покритие
- Икономичен, лесно нанасяне

Място в системата

Прозрачен епоксиден лак
AQUASILK 100 2K · 7 m²/kg — ТОЗИ ПРОДУКТ

Основа
Бетон · камък · дърво · метал · паркет

L'unicfloor water-based epoxy

Прозрачна импрегнация за подове с естествен вид

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Вид (течен)	**Млечен, без пълнители**	Пълно втвърдяване	**7 дни**
Покритие	**Прозрачен гланц / мат**	Жизнеспособност	**2 ч**
Плътност (20 °C)	**1,03 g/cm³**	Втвърдяване	**до +5 °C**
Сухо вещество (обемно)	**27 %**	Разходна норма	**7 m²/kg**
Сухо на допир	**2–4 ч**	Съотношение на смесване (тегловно)	**67 : 33**
Интервал до следващ слой	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**	Срок на годност	**12 месеца**

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата трябва да е чиста и здрава. Отстранете замърсявания, циментово мляко, мазнини, мембранообразуващи състави и чужди частици механично; след киселинно ецване отстранете киселата вода и праха с водна струя или прахосмукачка.

02

Смесване

Смесете базата и втвърдителя 67 : 33 тегловно, след това добавете 10 % вода. Разбъркайте добре преди и по време на работа.

03

Нанасяне

Нанася се с четка или валяк.

04

Следващ слой

Следващ слой след мин. 24 ч, макс. 48 ч. Пълно втвърдяване след 7 дни.

Съотношение на смесване (тегловно)

67 части	33 части

- **67 части** — База
- **33 части** — Втвърдител

След смесване на компонентите добавете 10 % вода.

Условия на нанасяне
над +5 °C
Температура на основата поне 3 °C над точката на оросяване.

Жизнеспособност
2 ч
При 20 °C.

Разходна норма
7 m²/kg
Теоретична – зависи от попиваемостта и порьозността на основата.

Важно: избягвайте вдишване на изпаренията и контакт с кожата или очите; при контакт измийте обилно с вода.

Опаковка

- 3,350 kg база + 1,650 kg втвърдител
- 13,4 kg база + 6,6 kg втвърдител
- В метални кутии

Съхранение

- Да се съхранява затворено в сухи закрити помещения при +10...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.

Безопасност

- Да се използват ръкавици и маски за лице.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете всички инструменти с чешмяна вода.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.