L'UNICFLOOR · ЕПОКСИД НА ВОДНА ОСНОВА

Aquasilk 100 AS Basecoat 2K

Цветен противоплъзгащ епоксиден базов слой на водна основа

ЦВЯТ
Цветове по RAL
мат · противоплъзгащ

1,20 g/cm³	73 %	2–4 ч	2 ч	3–4 m²/kg
Плътност (20 °C)	Сухо вещество (обемно)	Сухо на допир	Жизнеспособност	Разходна норма

Описание на продукта

AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K е двукомпонентен цветен епоксиден противоплъзгащ базов слой на водна основа. Повишава устойчивостта на плъзгане около басейни и по мокри, хлъзгави повърхности, създава много естетични неплъзгащи подове и, като UV устойчив, запазва цветовете си дълго време.

Области на приложение

- Ръбове на басейни
- Мокри и хлъзгави повърхности
- Естетични цветни противоплъзгащи подове

Предимства

- Противоплъзгащ
- Добра адхезия към бетон, камък, дърво, метал и паркет
- Добра устойчивост на надраскване и химикали
- На водна основа – съответства на ЛОС
- UV устойчив – трайни цветове
- Може да се покрива с PUD и акрилни лакове на водна основа
- Матов вид
- Икономичен, лесно нанасяне

Място в системата

Прозрачен финиш (по избор)
PUD / акрилен лак на водна основа

Противоплъзгащ базов слой — ТОЗИ ПРОДУКТ
AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K · 3–4 m²/kg

Основа
Бетон · камък · дърво · метал · паркет

L'unicfloor water-based epoxy
Цветни противоплъзгащи повърхности · басейни

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Технически данни (при +20 °C)

Цвят	**Цветове по RAL**	Жизнеспособност	**2 ч**
Плътност (20 °C)	**1,20 g/cm³**	Втвърдяване	**до +5 °C**
Сухо вещество (обемно)	**73 %**	Разходна норма	**3–4 m²/kg**
Сухо на допир	**2–4 ч**	Съотношение на смесване (тегловно)	**80 : 20**
Интервал до следващ слой	**мин. 24 ч – макс. 48 ч**	Срок на годност	**12 месеца**
Пълно втвърдяване	**7 дни**		

Начин на нанасяне

01

Подготовка на основата

Основата трябва да е чиста и здрава. Отстранете замърсявания, циментово мляко, мазнини, мембранообразуващи състави и чужди частици механично; след киселинно ецване отстранете киселата вода и праха с водна струя или прахосмукачка.

02

Смесване

Смесете базата и втвърдителя 80 : 20 тегловно, след това добавете 10 % вода. Разбъркването добре преди и по време на работа.

03

Нанасяне

Нанася се с четка или валяк.

04

Следващ слой

Следващ слой с PUD или акрилни лакове на водна основа след мин. 24 ч, макс. 48 ч. Пълно втвърдяване след 7 дни.

Съотношение на смесване (тегловно)



80 части
База (оцветена)

20 части
Втвърдител

След смесване на компонентите добавете 10 % вода.

Условия на нанасяне
над +5 °C
Температура на основата поне 3 °C над точката на оросяване.

Жизнеспособност
2 ч
При 20 °C.

Разходна норма
3–4 m²/kg
Теоретична – зависи от попиваемостта и порьозността на основата.

Важно: избягвайте вдишване на изпаренията и контакт с кожата или очите; при контакт измийте обилно с вода.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Опаковка

- 4 kg база + 1 kg втвърдител
- 16 kg база + 4 kg втвърдител
- В метални кутии

Съхранение

- Да се съхранява затворено в сухи закрити помещения при +10...+35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от производството.

Безопасност

- Да се използват ръкавици и маски за лице.
- За безопасна работа, здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност.

Почистване

- Почистете всички инструменти с чешмяна вода.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.