WANDBESCHICHTUNGEN · ACRYLAT

Acrocoat Tie Coat

Acryl-Grundierung und Haftvermittler für innen / außen

FARBE
RAL-Farbtöne
Grundierung / Haftvermittler

1,68 g/cm³	68 %	2 h	8 h	8–9 m²/l
Dichte (Mischung, 20 °C)	Festkörper (Gewicht)	Oberflächentrocken (20 °C)	Durchtrocknung (20 °C)	Ergiebigkeit, 1 Schicht

Produktbeschreibung

ACROCOAT ist eine Grundierung und Haftvermittlerschicht auf Acrylpolymerbasis für Putz-, Gips- und Betonwände innen und außen. Für optimales Deckvermögen wird sie vor **WALLCOAT 363** oder **UNICOAT SILICON 616** aufgetragen.

Anwendungsbereiche

- Putz-, Gips- und Betonflächen
- Innen- und Außenwände
- Grundierung vor **WALLCOAT 363** und **UNICOAT SILICON 616**

Vorteile

- Einfach zu verarbeiten
- Gute Haftung auf dem Untergrund
- Schnell trocknend
- Verbessert das Deckvermögen der Deckschicht

Position im System

Wand-Deckschicht
WALLCOAT 363 · UNICOAT SILICON 616

Grundierung / Haftvermittler — DIESES PRODUKT
ACROCOAT · 8–9 m²/l

Untergrund
Putz · Gips · Beton (C25, ≥ 21 Tage)

Wandbeschichtungssystem

Grundierung für Unica Innen- und Fassadenfarben

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**RAL-Farbtöne**	Durchtrocknung (20 °C)	**8 h**
Dichte (Mischung, 20 °C)	**1,68 g/cm³**	Verdünnung	**20 % Leitungswasser**
Festkörper	**43 % Volumen · 68 % Gewicht**	Ergiebigkeit	**8–9 m²/l je Schicht**
Untergrund- & Lufttemp.	**+10 °C bis +35 °C**	Zwischenwartezeit (20 °C)	**min. 1 h**
Oberflächentrocknung (20 °C)	**2 h**	Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Neuer Beton / Putz: C25 bzw. Zementgehalt min. 350, ≥ 21 Tage ausgehärtet. Schmutz und Staub entfernen; alte, gekalkte oder blasige Schichten abkratzen und mit Wasser abwischen.

02

Ausbesserung

Risse, Schadstellen und Niveauunterschiede mit Acrylspachtel oder zementärem Mörtel ausbessern.

03

Verarbeitung

Mit 20 % Leitungswasser verdünnen und auftragen. Zwischen den Schichten bei 20 °C mindestens 1 h warten.

04

Deckschicht

WALLCOAT 363 oder **UNICOAT SILICON 616** auf **ACROCOAT** auftragen.

Verarbeitungsbedingungen
+10 °C – +35 °C
Untergrund- und Lufttemperatur.

Ergiebigkeit
8–9 m²/l
Theoretisch, eine Schicht.

Verdünnung
20 %
Leitungswasser.

Wichtig: Für optimales Deckvermögen auf Wänden ACROCOAT stets vor WALLCOAT 363 oder UNICOAT SILICON 616 auftragen.

Gebinde

- Kunststoffeimer à 20 kg

Lagerung

- Ungeöffnet in versiegelter Originalverpackung kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +15…+25 °C.

Sicherheit

- Bei der Verarbeitung Arbeitskleidung, Schutzbrille, Maske und Handschuhe tragen.
- Bei Kontakt mit viel Wasser und Seife abwaschen – keine Lösemittel; bei Verschlucken ärztliche Hilfe holen.
- Lebensmittel und Getränke vom Arbeitsbereich fernhalten; keine gegen Chemikalien allergischen Personen einsetzen.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung

- Werkzeuge vor dem Antrocknen mit Leitungswasser reinigen.
- Getrocknetes Material: nur mechanisch entfernen (Abkratzen, Schleifen).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf Prüfungen und Ergebnissen gemäß den einschlägigen Normen und dienen den Verarbeitern als Orientierungshilfe. Da Ausführungsqualität, Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können, vollständig außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material seinen Produktspezifikationen entspricht; die Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts beschränkt sich im Falle von Herstellungsfehlern ausschließlich auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts. UNICA haftet unter keinen Umständen für unmittelbare oder mittelbare Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, Neben- oder Folgeschäden, die aus dem Material oder dessen Verarbeitung entstehen. UNICA übernimmt keinerlei Verantwortung für Mängel, Veränderungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com