ACRYFLEX-T · TENNISPLATZSYSTEM

Acrylic Primer 367-28

Grundierung auf Basis von 100 % Reinacrylat-Latex für Asphaltuntergründe

1,06 g/cm³	28 %	30 min	min. 2 h	0,150 kg/m²
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Grifffest	Überarbeitbar nach	Theor. Verbrauch

Produktbeschreibung

ACRYLIC PRIMER 367-28 ist eine Haftgrundierung, die den Asphaltuntergrund mit der Ausgleichsschicht des Tennisplatzsystems **ACRYFLEX-T** verbindet.

Produkteigenschaften

- Grundierung auf Basis von 100 % Reinacrylat-Latex für Asphaltuntergründe.
- Auftrag auf unbeschichteten Asphalt vor **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** oder **PAVERCOAT 43 2K**.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- VOC-freies Produkt (0 VOC)
- Einfache Verarbeitung
- Spritzbar
- Schnelltrocknend

Position im System

Endbeschichtung
Linien OVERLINE 367-F · Versiegelung GLOSSCOAT

Farbschicht
PRECOAT 367-200 Serie

Dämpfungsschichten
UNIRUBBER Serie

Ausgleichsschicht
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Grundierung
ACRYLIC PRIMER 367-28 — DIESES PRODUKT

Untergrund
Asphalt / Beton

ACRYFLEX-T

Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

Technische Daten (bei +20 °C)

Dichte (ca.)	1,06 g/cm³	Theoretischer Verbrauch	0,150 kg/m² (1 Schicht)
Festkörper (Gewicht)	28 %	Verarbeitungstemperatur	+14 °C bis +35 °C
Grifffest	30 min	Lagerfähigkeit	12 Monate
Überarbeitbar nach	mind. 2 h		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund von Fett, Salzen, Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

02

Verarbeitung

Gebrauchsfertig – kein besonderes Verfahren. Mit Rolle, Pinsel oder Spritzgerät auf unbeschichteten Asphalt auftragen.

03

Folgeschichten

Weiter mit **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** oder **PAVERCOAT 43 2K**.

Verarbeitungsbedingungen

+14 °C – +35 °C

Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,150 kg/m²

Theoretischer Verbrauch für 1 Schicht, abhängig von Saugfähigkeit und Porosität des Untergrunds.

Wichtig: Die Verbrauchswerte können je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Gebinde

- 50 kg PE-Fässer
- 180 kg Stahlfässer

Lagerung

- In verschlossenen Fässern in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Enthält flammhemmende Additive.
- Hinweise zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.