ACRYFLEX-T · TENNISPLATZSYSTEM

# Acrylic Resurfacer 367-43

Gebrauchsfertige Ausgleichsbeschichtung auf Reinacrylatbasis

**FARBE**
**Schwarz**

| 1,55 g/cm³ | 68 % | 20 min | 2 h | 0,600 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Spez. Gewicht (ca.) | Festkörper (Gew.) | Grifffest | Zwischenwartezeit | Theor. Verbrauch |

## Produktbeschreibung

**ACRYLIC RESURFACER 367-43** ist eine Füll- und Ausgleichsmasse auf Basis von 100 % Reinacrylat, die bereits ausgewählten Quarzsand enthält. Sie füllt Unebenheiten in Beton- oder Asphaltunterbauten, kaschiert das Gesteinsprofil und glättet die Oberfläche.

## Produkteigenschaften

- Füll- / Ausgleichsmasse auf Basis von 100 % Reinacrylat mit Quarzsandanteil.
- Füllt Unebenheiten in Beton- oder Asphaltunterbauten und kaschiert das Gesteinsprofil.
- Glättet Beton- oder Asphaltunterbauten.

## Vorteile

- Hart und sehr verschleißfest
- Hohe Haftung
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Trocknet schnell
- Einfaches Mischen auf dem Platz
- Wirtschaftlich
- Einfache Verarbeitung

## Position im System

**Endbeschichtung**
Linien OVERLINE 367-F · Versiegelung GLOSSCOAT

**Farbschicht**
PRECOAT 367-200 Serie

**Dämpfungsschichten**
UNIRUBBER Serie

**Ausgleichsschicht**
ACRYLIC RESURFACER 367-43 — DIESES PRODUKT

**Grundierung**
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

**Untergrund**
Asphalt / Beton

## ACRYFLEX-T

Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Technische Daten (bei +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Farbton | **Schwarz** | Zwischenwartezeit | **2 Stunden** |
| Spez. Gewicht (ca.) | **1,55 g/cm³** | Theoretischer Verbrauch | **0,600 kg/m² (1 Schicht)** |
| Festkörper (Gewicht) | **68 %** | Verarbeitungstemperatur | **+14 °C bis +35 °C** |
| Grifffest | **20 Minuten** | Lagerfähigkeit | **12 Monate** |

## Verarbeitung

**01**

### Untergrundvorbehandlung

Untergrund von Öl, Schmutz, Mörtelresten, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

**02**

### Mischen

Enthält ausgewählten Quarzsand. Bei Bedarf bis zu 5 % Leitungswasser* zugeben und mit langsam laufendem Rührwerk homogen mischen.

**03**

### Verarbeitung

Mit Gummirakel auftragen, theoretisch 0,600 kg/m² je Schicht.

Verarbeitungsbedingungen

**+14 °C – +35 °C**

Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

**0,600 kg/m²**

Theoretischer Verbrauch je Schicht, abhängig von Saugfähigkeit und Porosität des Untergrunds.

**Wichtig:** Der Verbrauch kann je nach Rauheit des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen. Die Werte wurden unter Laborbedingungen auf Beton / Asphaltdeckschicht mit den empfohlenen Mischungsverhältnissen ermittelt. *Bei Hitze bis zu 5 % mehr Wasser zugeben.

### Gebinde

- 20 kg Kunststoffeimer
- 60 kg Kunststofffässer

### Lagerung

- In ungeöffneter Originalverpackung in geschlossenen, trockenen Räumen bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Im Freien nicht der Sonne aussetzen.
- Bei Kälte vor Frost schützen.

### Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Enthält flammhemmende Additive.
- Hinweise zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

**RECHTLICHER HINWEIS**

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf Prüfungen und Ergebnissen gemäß den einschlägigen Normen und dienen den Verarbeitern als Orientierungshilfe. Da Ausführungsqualität, Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können, vollständig außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material seinen Produktspezifikationen entspricht; die Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts beschränkt sich im Falle von Herstellungsfehlern ausschließlich auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts. UNICA haftet unter keinen Umständen für unmittelbare oder mittelbare Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, Neben- oder Folgeschäden, die aus dem Material oder dessen Verarbeitung entstehen. UNICA übernimmt keinerlei Verantwortung für Mängel, Veränderungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem

**BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com