REPARATUR · ACRYFLEX-T

Acrypatch 367-C

Zementverträgliche Reparaturemulsion auf 100 % Acrylat-Latex-Basis

1,03 g/cm³	56 %	30 min	min. 2 h	2–3 cm
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Grifffest	Überarbeitbar nach	Reparaturtiefe

Produktbeschreibung

ACRYPATCH 367-C ist eine zementverträgliche Acrylat-Latex-Emulsion zur Rissreparatur von Beton- und Asphaltflächen. Mit Zement, Sand und Wasser gemischt, dient sie zur Ausbesserung kleiner Teilflächen, Risse und Fehlstellen bis 2–3 cm Tiefe.

Produkteigenschaften

- Zementverträgliche Emulsion auf 100 % Acrylat-Latex-Basis.
- Ergibt einen flexiblen Reparaturmörtel für Beton und Asphalt.

Vorteile

- VOC-freies Produkt (0 VOC)
- Einfache Verarbeitung
- Schnelltrocknend
- Flexibel

Position im System

Endbeschichtung
Linien OVERLINE 367-F · Versiegelung GLOSSCOAT

Farbschicht
PRECOAT 367-200 Serie

Dämpfungsschichten
UNIRUBBER Serie

Ausgleichsschicht
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Grundierung
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Untergrund
ACRYPATCH 367-C — DIESES PRODUKT

ACRYFLEX-T

Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

Technische Daten (bei +20 °C)

Dichte (ca.)	1,03 g/cm³
Festkörper (Gewicht)	56 %
Grifffest	30 min
Überarbeitbar nach	mind. 2 h
Reparaturtiefe	bis 2–3 cm
Verarbeitungstemperatur	+14 °C bis +35 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01
Untergrundvorbehandlung
Untergrund von Fett, Salzen, Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

02
Grundierung
Unbeschichteter Asphalt: **ACRYLIC PRIMER 367-28** auftragen. Unbeschichteter Beton: vor der Reparatur **AQ PRIMER 2K** auftragen.

03
Mischen
ACRYPATCH 367-C mit Quarzsand, Portlandzement und Leitungswasser zu verarbeitbarer Konsistenz mischen.

04
Reparatur
Kleine Teilflächen, Risse und Fehlstellen bis 2–3 cm Tiefe füllen.

Reparaturmörtel – Mischungsverhältnis (Gewicht)

17 kg	70 kg	13 kg

- **17 kg** — ACRYPATCH 367-C
- **70 kg** — Quarzsand (0,1–0,3 mm)
- **13 kg** — Portlandzement

Leitungswasser bis zur verarbeitbaren Konsistenz zugeben.

Verarbeitungsbedingungen
+14 °C – +35 °C
Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Reparaturtiefe
2–3 cm
Für kleine Teilflächen, Risse und Fehlstellen in Beton- oder Asphaltflächen.

Wichtig: Die Verbrauchswerte können je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Gebinde

- 50 kg PE-Fässer
- 180 kg Stahlfässer

Lagerung

- In verschlossenen Fässern in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Hinweise zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com