STRASSENMARKIERUNG · ACRYLAT, WASSERBASIERT

Acrytrack WB

Schnell trocknende Straßenmarkierungsfarbe auf Wasserbasis

FARBEN

Weiß · Verkehrsgelb

ultramatte Oberfläche

1,62 g/cm³	72 %	10 min	> 85 %	2,5–3 m²/l
Dichte (25 °C)	Festkörper (Gewicht)	Überrollfest (25 °C)	Solarreflexion (weiß)	bei 400 µm NSD

Produktbeschreibung

ACRYTRACK WB wurde für Markierungen entwickelt, bei denen schnelle Trocknung gefordert ist. Formuliert für hohe Verschleißfestigkeit, maximale Reflexion und hervorragende Witterungsbeständigkeit, erreicht oder übertrifft sie herkömmliche lösemittelhaltige Markierungsfarben – bei der einfachen Handhabung einer Wasserbasisfarbe.

Anwendungsbereiche

- Straßen
- Fußgängerüberwege
- Parkflächen
- Flugplätze

Vorteile

- Einfach zu verarbeiten
- Gute Haftung, schnelle Trocknung
- Farbtonbeständig
- Hydrophob, wasserabweisend
- Hohe Schmutzresistenz
- Niedriger VOC-Gehalt

Position im System

Straßenmarkierung
ACRYTRACK WB · 400 µm NSD
DIESES PRODUKT

Untergrund
Ausgehärtetes Bitumen / durchgehärteter Beton

Verkehrsmarkierung

Wasserbasierte Alternative zu Lösemittel-Markierfarben

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbtöne	**Weiß, Verkehrsgelb**	Durchtrocknung (20 °C)	**1 h**
Dichte (25 °C)	**1,62 g/cm³**	Theor. Ergiebigkeit	**2,5–3 m²/l (1,6 kg) bei 400 µm NSD**
Festkörper (Gewicht)	**72 %**	Glanz	**Ultramatt**
Untergrund- & Lufttemp.	**+10 °C bis +35 °C**	Solarreflexion (weiß)	**> 85 %**
Überrollfest (25 °C)	**10 min**	Lagerfähigkeit	**12 Monate**

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund trocken oder nur leicht feucht, frei von Schmutz, Staub, Zementschlämme, Fett und Öl. Weiches Bitumen nicht beschichten; neues Bitumen aushärten und neuen Beton vollständig abbinden lassen.

02

Aufrühren

Mit breitem, flachem Rührpaddel bis zum Gebindeboden gründlich aufrühren. Gebrauchsfertig geliefert – Wasserzugabe verlängert die Überrollzeit erheblich.

03

Verarbeitung

Im Airless- oder konventionellen Spritzverfahren auftragen; kleine Flächen streichen. Für maximale Haltbarkeit in empfohlener Schichtdicke auftragen.

04

Verkehr

Bei normalen Sommerbedingungen nach 7–10 min befahrbar; niedrige Temperatur, hohe Luftfeuchte oder Windstille verlängern die Trocknung.

Verarbeitungsbedingungen
min. +10 °C
Luft und Untergrund; kein Regen, Tau oder Frost vor der Durchtrocknung.

Befahrbar nach
7–10 min
Normale Sommerbedingungen bei empfohlener Schichtdicke.

Ergiebigkeit
2,5–3 m²/l
Bei 400 µm Nassschichtdicke.

Wichtig: Nicht verarbeiten, wenn vor der Durchtrocknung Regen, Tau oder Frost zu erwarten ist. Gebinde nicht in direkter Sonne lagern.

Gebinde

- Kunststoffeimer à 20 kg

Lagerung

- Ungeöffnet in versiegelter Originalverpackung kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +15…+35 °C.

Sicherheit

- Bei der Verarbeitung Arbeitskleidung, Schutzbrille, Maske und Handschuhe tragen.
- Bei Kontakt mit viel Wasser und Seife abwaschen – keine Lösemittel; bei Verschlucken ärztliche Hilfe holen.
- Lebensmittel und Getränke vom Arbeitsbereich fernhalten; keine gegen Chemikalien allergischen Personen einsetzen.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung

- Werkzeuge vor dem Antrocknen mit Leitungswasser reinigen.
- Getrocknetes Material: nur mechanisch entfernen (Abkratzen, Schleifen).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf Prüfungen und Ergebnissen gemäß den einschlägigen Normen und dienen den Verarbeitern als Orientierungshilfe. Da Ausführungsqualität, Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können, vollständig außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material seinen Produktspezifikationen entspricht; die Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts beschränkt sich im Falle von Herstellungsfehlern ausschließlich auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts. UNICA haftet unter keinen Umständen für unmittelbare oder mittelbare Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, Neben- oder Folgeschäden, die aus dem Material oder dessen Verarbeitung entstehen. UNICA übernimmt keinerlei Verantwortung für Mängel, Veränderungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com