BETONGRUNDIERUNGEN · REINACRYLAT

AC 4346

Imprägniergrundierung für Beton auf Reinacrylatbasis

OPTIK
Transparent
penetrierende Grundierung

1,02 g/cm³	28 %	30 min	min. 2 h	0,150 kg/m²
Spez. Gewicht	Festkörper (Gewicht)	Grifffest	Zwischenwartezeit	Verbrauch, 1 Schicht

Produktbeschreibung

AC 4346 ist eine Grundierung auf Reinacrylat-Polymerbasis, die rasch in die Kapillarporen von Betonböden eindringt und einen hervorragenden Haftgrund für nachfolgende Schichten bildet.

Anwendungsbereiche

- Imprägnierung von Betonböden
- Haftgrundierung unter Acryl- und Dekorbeschichtungen
- Grundierung von Beton und Putz vor Strukturbeschichtungen

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- 0 VOC
- Spritzen, Rollen oder Streichen
- Schnell trocknend
- Hervorragender Haftgrund
- Enthält flammhemmende Additive

Position im System

Folgebeschichtung
Acryl- / Dekorbeschichtungssystem

Imprägniergrundierung — DIESES PRODUKT
AC 4346 · 0,150 kg/m²

Untergrund
Beton – sauber, öl- und staubfrei

Betongrundierung

Penetrierende Haftgrundierung aus Reinacrylat

Technische Daten (bei +20 °C)

Bindemittel	**Reinacrylat-Polymer**
Spez. Gewicht (20 °C)	**ca. 1,02 g/cm³**
Festkörper (Gewicht)	**28 %**
VOC	**0**
Grifffest (20 °C)	**30 min**
Zwischenwartezeit	**min. 2 h**
Theoretischer Verbrauch	**0,150 kg/m² (1 Schicht)**
Verarbeitungstemperatur	**+14 °C bis +35 °C**
Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Beton von Öl, Schmutz, Rückständen, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

02

Vorbereitung

Gebrauchsfertig – keine besondere Vorbereitung erforderlich.

03

Verarbeitung

Mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren auftragen. Beim Spritzen gleichzeitig nachrollen, um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen.

04

Nächste Schicht

Nach mindestens 2 h bei 20 °C überarbeiten.

Verarbeitungsbedingungen

+14 °C – +35 °C

Nicht unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,150 kg/m²

Theoretisch, 1 Schicht – abhängig von Porosität und Technik.

Grifffest

30 min

Nächste Schicht nach min. 2 h.

Wichtig: Der Verbrauch kann je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik variieren.

Gebinde

- Blechgebinde à 20 kg
- Kunststofffässer à 60 kg

Lagerung

- Ungeöffnet in Originalverpackung in geschlossenen, trockenen Räumen bei +15…+35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstellung.
- Vor Sonne und Frost schützen.

Sicherheit

- Nicht gefährlich; frei von Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei und Chromat.
- Enthält flammhemmende Additive.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com