ACRYFLEX-T · TENNISPLATZSYSTEM

Glosscoat 367-TIX

Transparent auftrocknende Schutzversiegelung, 100 % Reinacrylat

OBERFLÄCHE
Transparent
ultramatte Versiegelung

0,93 g/cm³	39 %	30 min	min. 2 h	0,150–0,200 kg/m²
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Grifffest	Überarbeitbar nach	Theor. Verbrauch

Produktbeschreibung

GLOSSCOAT 367-TIX ist eine speziell formulierte, transparent auftrocknende Schutzdeckschicht / Versiegelung auf Reinacrylatbasis mit ultramatter Oberfläche für **ACRYFLEX-T** Tennisplätze sowie **PAVERCOAT 43 2K** Rad- und Gehwegsysteme.

Vorteile

- Ultramatte Oberfläche
- Ausgezeichnete Kratzfestigkeit
- Wasserabweisend
- Thixotrop
- 0-VOC-Produkt
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Schnell trocknend

Position im System

Endbeschichtung — GLOSSCOAT 367-TIX — DIESES PRODUKT
Farbschicht — PRECOAT 367-200 Serie
Dämpfungsschichten — UNIRUBBER Serie
Ausgleichsschicht — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Grundierung — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Untergrund — Asphalt / Beton

ACRYFLEX-T

Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**Transparent auftrocknend**	Überarbeitbar nach	**mind. 2 h**
Dichte (ca.)	**0,93 g/cm³**	Theor. Verbrauch	**0,150–0,200 kg/m² (1 Schicht)**
Festkörper (Gewicht)	**39 %**	Verarbeitungstemperatur	**+14 °C bis +35 °C**
Grifffest	**30 min**	Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund von Fett, Salzen, Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

02

Verarbeitung

Gebrauchsfertig – keine besondere Vorbereitung. Mit Rolle, Pinsel oder Spritzgerät auf jede Acryl-Sportboden-Deckschicht auftragen.

Verarbeitungsbedingungen

+14 °C – +35 °C

Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,150–0,200 kg/m²

Theoretischer Verbrauch für 1 Schicht, je nach Porosität des Untergrunds.

Wichtig: Der Verbrauch kann je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Gebinde

- PE-Fässer à 50 kg
- Stahlfässer à 180 kg

Lagerung

- In verschlossenen Gebinden in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.