GRUNDIERUNGEN · HAFTGRUNDIERUNG

L'unicbond Ultra

Haftgrundierung für nicht poröse silikatische Untergründe, Glas und Metall

30–40 ml/m²	25–40 m²/l	ca. 1 h	min. +15 °C	Lösemittelfrei
Verbrauch	Ergiebigkeit	Trocknung (20 °C, 50 % r. F.)	Boden- & Materialtemp.	Nicht filmbildend

Produktbeschreibung

L'UNICBOND ULTRA ist eine Haftgrundierung für nicht poröse silikatische Untergründe wie Keramikfliesen und polierten Naturstein sowie für Glas und Metall. Sie wird vor dem Auftrag von UNICA PUD-, PU- und Epoxidbeschichtungen empfohlen.

Anwendungsbereiche

- Granit
- Acrylfliesen
- Glasierte Keramikfliesen
- Glas- und Metalluntergründe
- Vor UNICA PUD-, PU- und Epoxidbeschichtungen

Vorteile

- Lösemittelfrei
- Anwenderfreundliche Verarbeitung
- Nicht filmbildend
- Aktiviert nicht poröse Oberflächen

Position im System

Beschichtung
UNICA PUD · PU · Epoxidsystem

Haftgrundierung — DIESES PRODUKT
L'UNICBOND ULTRA · 30–40 ml/m²

Untergrund
Keramikfliesen · polierter Stein · Glas · Metall

Sanierung auf Fliesen

Haftbrücke auf nicht porösen Oberflächen

Technische Daten (bei +20 °C)

Verbrauch	**ca. 30–40 ml/m²**	Filmbildung	**Keine**
Ergiebigkeit	**ca. 25–40 m²/l**	Lösemittelgehalt	**Lösemittelfrei**
Begehbar / nächster Schritt	**nach ca. 1 h (20 °C, 50 % r. F.)**	Lagerfähigkeit	**6 Monate**
Min. Boden- & Materialtemp.	**+15 °C**		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Alle Betonreste, Nachbehandlungsmittel, losen Teile, Schmutz und organischen Rückstände (Lack, Pflegemittel, Öle, Wachs) entfernen.

02

Reinigung

Gründlich reinigen und mit klarem Wasser nachspülen – empfohlen: Einscheibenmaschine (150 U/min) mit PU-Renovierungspad.

03

Verarbeitung

Mit sauberem Wischpflegegerät, Mopp oder Rolle dünn und gleichmäßig auftragen, sodass die gesamte Fläche mit geschlossenem Film benetzt ist.

04

Beschichtung

Nach ca. 1 h vollständige Trocknung (auch in Fugen) prüfen und sofort beschichten – lange Wartezeiten mindern die Oberflächenaktivierung.

Verbrauch
30–40 ml/m²
Ergiebigkeit ca. 25–40 m²/l.

Temperatur
min. +15 °C
Boden und Material während Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung
ca. 1 h
Bei 20 °C, 50 % r. F. mit Lüftung – länger bei Kälte, Feuchte oder schlechter Lüftung.

Wichtig: Nach dem Trocknen sofort beschichten – eine lange Wartezeit zwischen Trocknung und Versiegelung kann die Oberflächenaktivierung mindern.

Gebinde

- PE-Flaschen à 5 kg

Lagerung

- Verschlossen in trockenen Innenräumen bei +15…+35 °C lagern.
- Nicht im Freien der Sonne aussetzen.
- Lagerfähigkeit: 6 Monate ab Herstellung.

Sicherheit

- Nicht gefährlich; frei von Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei und Chromat.
- Enthält flammhemmende Additive.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com