LINIERUNG · ACRYL-SPORTBÖDEN

Overline 367-F

Hochdeckende Linierungsfarbe auf Acrylatbasis

FARBEN
6 Standardfarbtöne

1,65 g/cm³	58 %	30 min	min. 2 h	0,300 kg/m²
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Grifffest	Überarbeitbar nach	Theor. Verbrauch

Produktbeschreibung

OVERLINE 367-F ist eine schnell trocknende Linierungsfarbe auf Basis 100 % Acrylatdispersion für Acryl-Sportböden, anwendbar auf Beton- oder Asphaltflächen. Empfohlen für Radwege und Mehrzweck-Sportböden aus Acryl.

Produkteigenschaften

- Linierungsfarbe auf Basis 100 % Acrylatdispersion für Acryl-Sportböden.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Hohe UV-Beständigkeit
- Schnell trocknend
- Wirtschaftlich
- Hohes Deckvermögen
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Einfaches Mischen vor Ort

Position im System

Endbeschichtung — OVERLINE 367-F — DIESES PRODUKT
Farbschicht — PRECOAT 367-200 Serie
Dämpfungsschichten — UNIRUBBER Serie
Ausgleichsschicht — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Grundierung — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Untergrund — Asphalt / Beton

ACRYFLEX-T

Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	6 Standardfarbtöne	Überarbeitbar nach	mind. 2 h
Dichte (ca.)	1,65 g/cm³	Theor. Verbrauch	0,300 kg/m² (1 Schicht)
Festkörper (Gewicht)	58 %	Verarbeitungstemperatur	+14 °C bis +35 °C
Grifffest	30 min	Lagerfähigkeit	12 Monate

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Zuerst Oberflächenfehler, Risse und Senken ausbessern. Belag vollständig von Staub, Schmutz, Schimmel, Ablagerungen und allen losen Teilen inkl. Bewuchs reinigen. Ausbesserungen bündig und glatt ausführen.

02

Mischen

Mit langsam laufendem Rührwerk homogen mischen; bei Bedarf Wasser zugeben.

03

Verarbeitung

In 2 Schichten mit Rolle oder Pinsel auftragen: 0,300 kg/m² je Schicht.

Mischungsverhältnis (Gewicht)

5 kg

- **5 kg**
  OVERLINE 367-F
- **0,5 kg***
  Wasser*

*Die Wassermenge kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Bei heißem Wetter können bis zu 5 % mehr Wasser zugegeben werden.

Verarbeitungsbedingungen

+14 °C – +35 °C

Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,300 kg/m²

Je Schicht, in 2 Schichten mit Rolle oder Pinsel – je nach Untergrundbeschaffenheit.

Wichtig: Der Verbrauch kann je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Farbpalette

Weiß | Gelb | Rot | Blau | Grün | Schwarz

Farbmuster sind unverbindlich. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde

- Stahlblechdosen à 5 kg
- Stahlblechdosen à 2,5 kg

Lagerung

- In verschlossenen Gebinden in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Enthält flammhemmende Zusätze.
- Zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.