ACRYFLEX-T · TENNISPLATZSYSTEM

Precoat 367-200

Strukturierte Deckschicht auf Reinacrylat-Latex-Basis

FARBEN
15 Standardfarbtöne

1,37 g/cm³	71 %	1–1½ h	min. 3 h	0,450 kg/m²
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Grifffest	Überarbeitbar nach	Theor. Verbrauch

Produktbeschreibung

PRECOAT 367-200 ist eine strukturierte farbige Deckschicht, die auf die Ausgleichs- oder Dämpfungsschichten des Tennisplatzsystems **ACRYFLEX-T** aufgetragen wird.

Produkteigenschaften

- Quarzgefüllte, strukturierte Deckschicht auf Basis von 100 % Reinacrylat-Latex für Tennisplatzbeläge.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Hohe UV-Beständigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Wirtschaftlich
- Strukturierte Oberfläche
- Hervorragende Flexibilität
- Einfaches Mischen vor Ort

Position im System

Endbeschichtung
Linien OVERLINE 367-F · Versiegelung GLOSSCOAT

Farbschicht — DIESES PRODUKT
PRECOAT 367-200

Dämpfungsschichten
UNIRUBBER Serie

Ausgleichsschicht
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Grundierung
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Untergrund
Asphalt / Beton

ACRYFLEX-T
Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	15 Standardfarbtöne	Überarbeitbar nach	mind. 3 h
Dichte (ca.)	1,37 g/cm³	Theoretischer Verbrauch	0,450 kg/m² (1 Schicht)
Festkörper (Gewicht)	71 %	Verarbeitungstemperatur	+14 °C bis +35 °C
Grifffest	1–1½ h	Lagerfähigkeit	12 Monate

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund von Fett, Salzen, Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

02

Basisschicht

PRECOAT 367-200 nach **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW oder **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT auftragen.

03

Mischen

Gebrauchsfertig – nur Leitungswasser zugeben (enthält bereits Quarz 100–300 µm). Mit langsam laufendem Rührwerk homogen mischen.

04

Verarbeitung

Mit Gummirakel in 2 Schichten verteilen: 0,450 kg/m² je Schicht.

Mischungsverhältnis (Gewicht)



- **75 kg** — PRECOAT 367-200
- **12 kg*** — Wasser*

*Die Wassermenge kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Bei Hitze bis zu 5 % mehr Wasser zugeben.

Verarbeitungsbedingungen

+14 °C – +35 °C

Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,450 kg/m²

Je Schicht. Ca. 0,800–1 kg/m² in 2 Schichten, je nach Untergrundqualität.

Wichtig: Die Verbrauchswerte können je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Farbpalette

Unica Rot	Terrakottarot	Bosporusblau	Himmelblau	Grasgrün
Moosgrün	Steingrau	Beige	Waldgrün	Unica Violett
Tiefblau	Magenta	Unica Blau	Hellblau	Ozeanblau

Farbmuster sind unverbindlich – maßgeblich ist die Unica-Farbkarte. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde

- 75 kg PE-Fässer
- 200 kg Stahlfässer

Lagerung

- In verschlossenen Fässern in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Enthält flammhemmende Additive.
- Hinweise zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.