ACRYFLEX-T · TENNISPLATZSYSTEM

Precoat
367-200 WOS

Konzentrierte Deckschicht auf Acrylatbasis

FARBEN
15 Standardfarbtöne

1,14 g/cm³	54 %	1–1½ h	min. 3 h	0,300 kg/m²
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Grifffest	Überarbeitbar nach	Verbrauch (Konzentrat)

Produktbeschreibung

PRECOAT 367-200 WOS ist eine flexible, konzentrierte farbige Deckschicht, die auf die Ausgleichs- oder Dämpfungsschichten des Tennisplatzsystems **ACRYFLEX-T** aufgebracht wird.

Produkteigenschaften

- Konzentrierte Deckschicht auf Basis 100 % Acrylatdispersion für Tennisplatzbeläge.
- Flexible Deckschicht – Quarzsand wird vor Ort zugegeben.

Vorteile

- 15 verschiedene Farbtöne
- Geringere Lagerkosten
- Einfaches Mischen vor Ort
- Wirtschaftlich

Position im System

Endbeschichtung
Linien OVERLINE 367-F · Versiegelung GLOSSCOAT

Farbschicht — DIESES PRODUKT
PRECOAT 367-200 WOS

Dämpfungsschichten
UNIRUBBER Serie

Ausgleichsschicht
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Grundierung
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Untergrund
Asphalt / Beton

ACRYFLEX-T
Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**15 Standardfarbtöne**	Überarbeitbar nach	**mind. 3 h**
Dichte (ca.)	**1,14 g/cm³**	Theor. Verbrauch	**0,300 kg/m² (Konzentrat, 1 Schicht)**
Festkörper (Gewicht)	**54 %**	Verarbeitungstemperatur	**+15 °C bis +35 °C**
Grifffest	**1–1½ h**	Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund von Fett, Salzen, Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

02

Basisschicht

PRECOAT 367-200 WOS nach **ACRYLIC RESURFACER 367-30** / LW oder **UNIRUBBER 367-40** / LIGHT auftragen.

03

Mischen

Quarzsand oder Quarz geeigneter Körnung und Leitungswasser zugeben. Mit langsam laufendem Rührwerk homogen mischen.

04

Verarbeitung

Mit Gummirakel in 2 Schichten auftragen: 0,300 kg/m² je Schicht.

Mischungsverhältnis (Gewicht)

100 kg	80 kg	25 kg*

- **100 kg** — PRECOAT 367-200 WOS
- **80 kg** — Quarzsand / Quarz (0,1–0,3 mm)
- **25 kg*** — Wasser*

*Die Wassermenge kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Bei heißem Wetter können bis zu 5 % mehr Wasser zugegeben werden.

Verarbeitungsbedingungen

+15 °C – +35 °C

Material nicht bei Temperaturen unter +15 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,300 kg/m²

Je Schicht. Ca. 0,600–0,700 kg/m² in 2 Schichten, je nach Untergrundbeschaffenheit.

Wichtig: Der Verbrauch kann je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Farbpalette

Unica Rot	Terrakottarot	Bosporusblau	Himmelblau	Grasgrün
Moosgrün	Steingrau	Beige	Waldgrün	Unica Violett
Tiefblau	Magenta	Unica Blau	Hellblau	Ozeanblau

Farbmuster sind unverbindlich – maßgeblich ist die Unica Farbkarte. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde

- PE-Fässer à 75 kg
- Stahlfässer à 200 kg

Lagerung

- In verschlossenen Gebinden in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.
- Vor Frost schützen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Enthält flammhemmende Zusätze.
- Zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.