RADWEGE · MEHRZWECK-SPORTBÖDEN

Precoat 367-43

Glatte Deckschicht auf Reinacrylatbasis

FARBEN
15 Standardfarbtöne

1,20 g/cm³	61 %	28–37	30 min	0,300 kg/m²
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Glanz (60°)	Grifffest	Theor. Verbrauch

Produktbeschreibung

PRECOAT 367-43 ist eine schnell trocknende, glatte Deckschicht für Beton- oder Asphaltflächen. Empfohlen für Radwege, Mehrzweck-Sportböden aus Acryl sowie alle temporären Innen- und Außenflächen wie Konzerthallen und Ausstellungsbereiche. Geeignet für leichten Verkehr.

Produkteigenschaften

- Mit Feinquarz gefüllte Deckschicht auf Basis 100 % Reinacrylatdispersion für Bodenbeschichtungen.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Einfaches Mischen vor Ort
- Glatte Oberfläche
- Hohe UV-Beständigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Wirtschaftlich

Position im System

Linierung
OVERLINE 367-F

Farbschicht — DIESES PRODUKT
PRECOAT 367-43

Grundierung
ACRYLIC PRIMER 367-28

Untergrund
Asphalt / Beton

Radwege · Sportböden

Beton / Asphalt · innen & außen · leichter Verkehr

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**15 Standardfarbtöne**
Dichte (ca.)	**1,20 g/cm³**
Festkörper (Gewicht)	**61 %**
Glanz (60°)	**28–37**
Grifffest	**30 min**

Überarbeitbar nach	**mind. 2 h**
Theor. Verbrauch	**0,300 kg/m² (1 Schicht)**
Verarbeitungstemperatur	**+14 °C bis +35 °C**
Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Neuer Asphalt oder Beton muss 21 Tage aushärten. Fehlstellen, Risse und Senken ausbessern, dann Staub, Schmutz, Schimmel, Ablagerungen und lose Teile entfernen. Ausbesserungen bündig und glatt ausführen.

02

Mischen

Mit langsam laufendem Rührwerk homogen mischen; bei Bedarf Wasser zugeben.

03

Verarbeitung

In 2 Schichten mit Rolle oder Airless-Gerät auftragen: 0,300 kg/m² je Schicht.

Mischungsverhältnis (Gewicht)



- **75 kg** — PRECOAT 367-43
- **7,5 kg*** — Wasser*

*Die Wassermenge kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Bei heißem Wetter können bis zu 5 % mehr Wasser zugegeben werden.

Verarbeitungsbedingungen

+14 °C – +35 °C

Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,300 kg/m²

Je Schicht, in 2 Schichten aufgetragen – abhängig von Saugfähigkeit, Porosität und Beschaffenheit des Untergrunds.

Wichtig: Der Verbrauch kann je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Farbpalette

Unica Rot	Terrakottarot	Bosporusblau	Himmelblau	Grasgrün
Moosgrün	Steingrau	Beige	Waldgrün	Unica Violett
Tiefblau	Magenta	Unica Blau	Hellblau	Ozeanblau

Farbmuster sind unverbindlich – maßgeblich ist die Unica Farbkarte. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde

- PE-Fässer à 75 kg
- Stahlfässer à 200 kg

Lagerung

- In verschlossenen Gebinden in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Enthält flammhemmende Zusätze.
- Zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.