L'UNICFLOOR · LÖSEMITTELFREIES EPOXID

Unepox HB 80 2K

Niedrigviskose, lösemittelfreie Epoxid-Deckschicht für glatte Oberflächen

FARBE
RAL-Farbtöne
ausgewählte RAL-Töne

1,38 g/cm³	100 %	25 min	6–8 h	0,8–1,2 kg/m²
Dichte (20 °C)	Festkörper (Volumen)	Topfzeit, 25 kg (20 °C)	Grifffest (20 °C)	Geschätzter Verbrauch

Produktbeschreibung

UNEPOX HB 80 2K ist eine zweikomponentige, polyaminhärtende, lösemittelfreie, niedrigviskose Epoxidbeschichtung. Mit einer 1-mm-Zahnkelle (V-Zahnung) aufgetragen, ergibt sie eine glattere Oberfläche als gerollte Dickschichtbeschichtungen.

Hauptanwendungen

- Chemikalienlager und Abfüllanlagen
- Staplerverkehrsflächen und Einkaufszentren
- Automobilindustrie und Labore
- Deckschicht in Betonsystemen

Vorteile

- Niedrigviskos – glatte Oberfläche
- Gute chemische und mechanische Beständigkeit
- Schnell härtend, auch bei Kälte
- Guter Verlauf, fugenlos
- Antibakteriell und antistatisch
- Leicht zu reinigen

Position im System

Epoxid-Deckschicht — DIESES PRODUKT
UNEPOX HB 80 2K · 0,8–1,2 kg/m²

Grundierung
Epoxid-Betongrundierung (z. B. UNEPOX PRIMER 2K)

Untergrund
Beton – min. 28 Tage alt

L'unicfloor HB

Glatte, gespachtelte Epoxid-Oberfläche

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Technische Daten (bei +20 °C)

Komponente A	**Epoxidharz**
Komponente B	**Epoxidhärter**
Farbton	**Ausgewählte RAL-Farbtöne**
Dichte (20 °C)	**1,38 g/cm³**
Festkörper (Volumen)	**100 %**
Untergrund- & Raumtemp.	**+10 °C bis +30 °C**
Topfzeit, 25 kg (20 °C)	**25 min**

Grifffest (20 °C)	**6–8 h**
Überarbeitbar nach (20 °C)	**24 h (max. 48 h)**
Durchhärtung	**7 Tage**
Mischungsverhältnis (Gewicht)	**80 A : 20 B**
Verbrauch	**ca. 0,8–1,2 kg/m²**
Lagerfähigkeit	**12 Monate**

Chemikalienbeständigkeit

Verdünnte Säuren · Reinigungsmittel · Pflanzliche, tierische & Mineralöle · Diesel & Benzin · Viele Lösemittel

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund sauber und frei von Fett, Staub und Verunreinigungen; neuer Beton min. 28 Tage alt. Für gute Haftung zuerst eine Epoxid-Betongrundierung auftragen.

02

Mischen

Komponente A aufrühren, Komponente B zugeben (80 : 20 Gewichtsteile) und 3 min mit langsam laufendem Rührwerk (200–300 U/min) mischen. Nicht verdünnen.

03

Verarbeitung

Für eine glattere Oberfläche mit 1-mm-Zahnkelle (V-Zahnung) auftragen. Schichtdicke und Verbrauch mit dem technischen Service von Unica abstimmen.

04

Überarbeitung

Zwischen den Schichten min. 24 h / max. 48 h warten; nach 48 h für die Haftung anschleifen. In den ersten 24 h vor Wasser schützen.

Mischungsverhältnis (Gewicht)



80 Teile
Komponente A – Epoxidharz

20 Teile
Komponente B – Epoxidhärter

Lieferform 16 kg A + 4 kg B. Nicht verdünnen.

Verarbeitungsbedingungen
+10 °C – +30 °C
Untergrund- und Raumtemperatur; r. F. max. 75 %; gemischtes Material über +15 °C.

Verbrauch
0,8–1,2 kg/m²
Richtwert – Schichtdicke und Verbrauch mit dem technischen Service von Unica abstimmen.

Topfzeit
25 min
Für 25 kg Mischung bei +20 °C.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Wichtig: Neue Beschichtung in den ersten 24 Stunden vor Wasser schützen. Produkt nicht verdünnen.

Hinweise

- Neuer Beton muss mindestens 28 Tage alt sein; der Untergrund muss frei von Fett, Staub und Verunreinigungen sein.
- Niedrige Temperaturen führen zu Verlaufs- und Blasenproblemen; hohe Temperaturen verkürzen die Trockenzeit.
- Relative Luftfeuchte max. 75 %; das gemischte Material muss wärmer als +15 °C sein.
- Zwischen den Schichten min. 24 h / max. 48 h warten – nach 48 h Oberfläche für gute Haftung anschleifen.

Gebinde

- 16 kg Komponente A + 4 kg Komponente B in Blechgebinden

Lagerung

- In verschlossenen Gebinden in trockenen Innenräumen bei +14…+35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstellung, kühl und trocken.

Sicherheit

- Nicht gefährlich; enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Reinigung

- Alle Werkzeuge und Geräte vor Ende der Topfzeit mit Verdünnung UP-002 reinigen.

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.