ACRYFLEX-T · TENNISPLATZSYSTEM

Unirubber Track Plus 367-40

Elastische Dämpfungsschicht auf Acrylat-Latex-Basis mit grobem Gummigranulat

FARBE
Schwarz

0,97 g/cm³	58 %	1–1½ h	min. 3 h	0,550 kg/m²
Dichte (ca.)	Festkörper (Gew.)	Grifffest	Überarbeitbar nach	Verbrauch je Schicht

Produktbeschreibung

UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40 ist eine elastische Dämpfungs-Unterschicht mit grobem Gummigranulat, die auf die Ausgleichsschicht des Tennisplatzsystems **ACRYFLEX-T** aufgetragen wird.

Produkteigenschaften

- Dämpfungsbeschichtung auf 100 % Acrylat-Latex-Basis, gefüllt mit grobem Gummigranulat, für Tennisplatzbeläge.
- Da sie grobes SBR-Granulat enthält, kann sich der Verbrauch nachfolgender **UNIRUBBER** PLUS- und **UNIRUBBER**-Schichten erhöhen.

Vorteile

- Höhere Schichtdicke
- Hervorragende Elastizität
- Einfache Verarbeitung
- Wirtschaftlich
- Hohe Rückfederung
- Gebrauchsfertig
- Einfaches Mischen vor Ort

Position im System

Endbeschichtung
Linien OVERLINE 367-F · Versiegelung GLOSSCOAT

Farbschicht
PRECOAT 367-200 Serie

Dämpfungsschichten — DIESES PRODUKT
UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40

Ausgleichsschicht
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Grundierung
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Untergrund
Asphalt / Beton

ACRYFLEX-T
Elastisches Acrylsystem für Tennisplätze

ITF-klassifizierte Systembeläge

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**Schwarz**	Überarbeitbar nach	**mind. 3 h**
Dichte (ca.)	**0,97 g/cm³**	Theoretischer Verbrauch	**0,550 kg/m² (je Schicht)**
Festkörper (Gewicht)	**58 %**	Verarbeitungstemperatur	**+14 °C bis +35 °C**
Grifffest	**1–1½ h**	Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund von Fett, Salzen, Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen reinigen.

02

Basisschicht

Nach **ACRYLIC RESURFACER 367-30** auftragen.

03

Mischen

UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40 mit Wasser versetzen und mit langsam laufendem Rührwerk homogen mischen.

04

Verarbeitung

Mit Gummirakel verteilen, 0,550 kg/m² je Schicht – je nach Bedarf 2 bis 5 Schichten.

Mischungsverhältnis (Gewicht)



50 kg
UNIRUBBER TRACK PLUS 367-40

5 kg*
Wasser*

*Die Wassermenge kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Bei Hitze bis zu 5 % mehr Wasser zugeben.

Verarbeitungsbedingungen

+14 °C – +35 °C

Material nicht bei Temperaturen unter +14 °C oder über +35 °C verarbeiten.

Verbrauch

0,550 kg/m²

Theoretischer Verbrauch je Schicht, abhängig von Saugfähigkeit und Porosität des Untergrunds.

Wichtig: Die Verbrauchswerte können je nach Porosität des Untergrunds, Umgebungstemperatur und Verarbeitungstechnik abweichen.

Gebinde

- 50 kg PE-Fässer
- 180 kg Stahlfässer

Lagerung

- In verschlossenen Fässern in einem trockenen Innenlager bei +15 °C bis +35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstelldatum, kühl und trocken gelagert.
- Produkt nicht im Freien der Sonne aussetzen.

Sicherheit

- Nicht als gefährlich eingestuft.
- Enthält kein Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei, Chromat oder deren Derivate.
- Enthält flammhemmende Additive.
- Hinweise zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.