MEHRZWECKBESCHICHTUNG · PU-MOD. ACRYL

Vactop RLP/S

FARBE
RAL-Farbtöne
matte Deckbeschichtung

Einkomponentige matte Mehrzweck-Deckbeschichtung für Beton / Metall

1,24 g/cm³	62 %	20 min	2–3 h	0,200–0,300 kg/m²
Dichte (Mischung, 20 °C)	Festkörper (Gewicht)	Oberflächentrocken (20 °C)	Durchgetrocknet (20 °C)	Verbrauch, 2 Schichten

Produktbeschreibung

VACTOP-RLP/S ist eine einkomponentige, lösemittelhaltige, matte Mehrzweck-Deckbeschichtung auf Basis von PU-modifiziertem Acrylharz. Verarbeitbar auf Beton, Polyester, Glas, Metall und Holz.

Anwendungsbereiche

- Bordsteine, Beton- und Polyesterformwände
- Kfz-Werkstätten und Servicestationen
- Schutz von Stahlkonstruktionen aller Art
- Fahrbahnmarkierungen auf Autobahnen

Vorteile

- Einfach zu verarbeiten
- Schnelltrocknend
- Hohe UV-Beständigkeit
- Hohe Haftung dank Silangehalt

Position im System

Matte Deckschicht — DIESES PRODUKT
VACTOP-RLP/S · 2 Schichten

Untergrund
Beton · Polyester · Glas · Metall · Holz

Mehrzweckschutz

Ein Produkt für Beton, Metall, Polyester und Holz

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**RAL-Farbtöne**
Dichte (Mischung, 20 °C)	**1,24 g/cm³**
Festkörper (Gewicht)	**62 %**
Verarbeitungstemperatur	**min. +10 °C**
Oberflächentrocken (20 °C)	**20 min**

Durchgetrocknet (20 °C)	**2–3 h**
Verbrauch	**0,200–0,300 kg/m² (2 Schichten)**
Verdünnung	**UP-004**
Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Beständigkeit

Verdünnte Säuren | Verdünnte & konzentrierte Laugen | Reinigungsmittel | Desinfektionsmittel | Pflanzliche, mineralische & tierische Öle | Süß- & Meerwasser

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

02

Verdünnung

Wird verarbeitungsfertig geliefert. Bei Bedarf mit Spezialverdünnung UP-004 verdünnen.

03

Verarbeitung

Mit Pinsel, Airless oder vorzugsweise Kurzflorrolle in zwei Schichten auftragen.

Verarbeitungstemperatur
min. +10 °C
Nicht unter +10 °C verarbeiten.

Verbrauch
0,200–0,300 kg/m²
Theoretisch, für zwei Schichten.

Trocknung
20 min
Oberflächentrocken bei 20 °C; durchgetrocknet nach 2–3 h.

Wichtig: Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten und Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln und Getränken verhindern.

Gebinde

- Blecheimer à 20 kg

Lagerung

- Ungeöffnet im verschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +10…+35 °C.

Sicherheit

- Arbeitskleidung, Schutzbrille, Maske und Handschuhe tragen.
- Bei Kontakt mit viel Wasser und Seife waschen; bei Verschlucken ärztliche Hilfe holen.
- Keine Personen mit Chemikalienallergie einsetzen.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung

- Werkzeuge vor dem Antrocknen mit Verdünnung UP-004 reinigen.

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf Prüfungen und Ergebnissen gemäß den einschlägigen Normen und dienen den Verarbeitern als Orientierungshilfe. Da Ausführungsqualität, Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können, vollständig außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material seinen Produktspezifikationen entspricht; die Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts beschränkt sich im Falle von Herstellungsfehlern ausschließlich auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts. UNICA haftet unter keinen Umständen für unmittelbare oder mittelbare Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, Neben- oder Folgeschäden, die aus dem Material oder dessen Verarbeitung entstehen. UNICA übernimmt keinerlei Verantwortung für Mängel, Veränderungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com