WANDFARBEN · INNEN

Wallcoat 363

Acryl-Innenwandfarbe mit Silikonzusatz

FARBE
RAL-Farbtöne
Innenwand-Oberfläche

1,66 g/cm³	43 % Vol. · 66 % Gew.	2 h	8 h	5–6 m²/l
Dichte (Mischung, 20 °C)	Festkörpergehalt	Oberflächentrocken (20 °C)	Durchtrocknung (20 °C)	Ergiebigkeit, 2 Schichten

Produktbeschreibung

WALLCOAT 363 ist eine Innenwandbeschichtung mit Silikonzusatz auf Acrylpolymerbasis für Putz-, Gips- und Betonwände.

Anwendungsbereiche

- Verputzte Innenwände
- Gipsoberflächen
- Betonwände innen

Vorteile

- Einfach zu verarbeiten
- Gute Haftung, schnelle Trocknung
- Farbtonbeständig, kein Ausbleichen
- Hydrophob, wasserabweisend

Position im System

Wandfarbe — DIESES PRODUKT
WALLCOAT 363 · 2 Schichten

Grundierung
Farbbindemittel ACRYLIC PRIMER 367-28

Untergrund
Putz · Gips · Beton

Wandsystem innen

Acryl-Wandbeschichtung mit Silikonzusatz

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**RAL-Farbtöne**
Dichte (Mischung, 20 °C)	**1,66 g/cm³**
Festkörper	**43 % Volumen · 66 % Gewicht**
Untergrund- & Lufttemp.	**+10 °C bis +35 °C**
Oberflächentrocknung (20 °C)	**2 h**

Durchtrocknung (20 °C)	**8 h**
Zwischenwartezeit (20 °C)	**mind. 1 h**
Ergiebigkeit	**5–6 m²/l bei 2 Schichten**
Verdünnung	**20 % Wasser (1. Schicht) · 10 % (Schlussschicht)**
Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Neuer Beton / Zementputz C25 bzw. Zementgehalt mind. 350, Erhärtung ≥ 21 Tage. Schmutz und Staub durch Abschaben und Bürsten entfernen; alte, gekalkte oder blasige Schichten abschaben und mit Wasser abwischen. Risse mit Acrylspachtel oder Zementmörtel ausbessern.

02

Grundierung

Untergrund mit Farbbindemittel **ACRYLIC PRIMER 367-28** sättigen.

03

Verdünnung

Erste Schicht: 20 % Leitungswasser zugeben. Schlussschicht: 10 % Leitungswasser zugeben.

04

Überarbeitung

Bei 20 °C mind. 1 h zwischen den Schichten warten.

Ergiebigkeit
5–6 m²/l
Theoretisch, bei zwei Schichten.

Verarbeitung
+10 °C – +35 °C
Untergrund- und Lufttemperatur.

Zwischenwartezeit
mind. 1 h
Bei 20 °C.

Wichtig: Risse, Schadstellen und Niveauunterschiede vor dem Grundieren und Streichen ausbessern.

Gebinde

- 20 kg Kunststoffeimer

Lagerung

- Ungeöffnet im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern.
- Vor Frost schützen.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei +15…+25 °C.

Sicherheit

- Arbeitskleidung, Schutzbrille, Maske und Handschuhe tragen.
- Bei Hautkontakt mit viel Wasser und Seife waschen – keine Lösemittel verwenden.
- Speisen und Getränke fernhalten; keine gegen Chemikalien allergischen Personen einsetzen.
- Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung

- Werkzeuge vor dem Antrocknen mit Leitungswasser reinigen.
- Angetrocknetes Material: nur mechanisch entfernen (Schaben, Schleifen).

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf Prüfungen und Ergebnissen gemäß den einschlägigen Normen und dienen den Verarbeitern als Orientierungshilfe. Da Ausführungsqualität, Witterungsbedingungen, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können, vollständig außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material seinen Produktspezifikationen entspricht; die Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts beschränkt sich im Falle von Herstellungsfehlern ausschließlich auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts. UNICA haftet unter keinen Umständen für unmittelbare oder mittelbare Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, Neben- oder Folgeschäden, die aus dem Material oder dessen Verarbeitung entstehen. UNICA übernimmt keinerlei Verantwortung für Mängel, Veränderungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com