L'UNICFLOOR · EPOXID AUF WASSERBASIS

Aquasilk 100 AS Basecoat 2K

Farbige rutschhemmende Epoxid-Basisschicht auf Wasserbasis

FARBE
RAL-Farbtöne
matt · rutschhemmend

1,20 g/cm³	73 %	2–4 h	2 h	3–4 m²/kg
Dichte (20 °C)	Festkörper (Volumen)	Grifffest	Topfzeit	Ergiebigkeit

Produktbeschreibung

AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K ist eine zweikomponentige, farbige, rutschhemmende Epoxid-Basisschicht auf Wasserbasis. Sie verbessert die Rutschhemmung an Beckenrändern und auf nassen, glatten Flächen, ergibt hochwertige rutschfeste Böden und behält dank UV-Beständigkeit lange ihre Farbe.

Anwendungsbereiche

- Beckenränder
- Nasse und glatte Flächen
- Ästhetische farbige rutschfeste Böden

Vorteile

- Rutschhemmend
- Gute Haftung auf Beton, Stein, Holz, Metall und Parkett
- Gute Kratz- und Chemikalienbeständigkeit
- Wasserbasiert – VOC-konform
- UV-beständig – dauerhafte Farbtöne
- Überarbeitbar mit PUD- und wasserbasierten Acryllacken
- Matte Optik
- Wirtschaftlich, einfache Verarbeitung

Position im System

Klarlack (optional)
PUD / Acryllack auf Wasserbasis

Rutschhemmende Basisschicht — DIESES PRODUKT
AQUASILK 100 AS BASECOAT 2K · 3–4 m²/kg

Untergrund
Beton · Stein · Holz · Metall · Parkett

L'unicfloor water-based epoxy

Farbige rutschfeste Flächen · Beckenränder

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Technische Daten (bei +20 °C)

Farbton	**RAL-Farbtöne**	Topfzeit	**2 h**
Dichte (20 °C)	**1,20 g/cm³**	Aushärtung	**bis +5 °C**
Festkörper (Volumen)	**73 %**	Ergiebigkeit	**3–4 m²/kg**
Grifffest	**2–4 h**	Mischungsverhältnis (Gewicht)	**80 : 20**
Überarbeitbar nach	**min. 24 h – max. 48 h**	Lagerfähigkeit	**12 Monate**
Durchhärtung	**7 Tage**		

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Schmutz, Zementschlämme, Fett, Nachbehandlungsmittel und Fremdstoffe mechanisch abtragen; nach dem Säureätzen saures Wasser und Staub mit Wasserstrahl oder Sauger entfernen.

02

Mischen

Stammkomponente und Härter im Gewichtsverhältnis 80 : 20 mischen, dann 10 % Wasser zugeben. Vor und während der Verarbeitung gründlich mischen.

03

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Rolle auftragen.

04

Überarbeitung

Nach min. 24 h, max. 48 h mit PUD- oder wasserbasierten Acryllacken überarbeiten. Durchhärtung nach 7 Tagen.

Mischungsverhältnis (Gewicht)

80 Teile | **20 Teile**

- **80 Teile** — Stammkomp. (farbig)
- **20 Teile** — Härter

Nach dem Mischen der Komponenten 10 % Wasser zugeben.

Verarbeitungsbedingungen
über +5 °C
Untergrundtemperatur mind. 3 °C über dem Taupunkt.

Topfzeit
2 h
Bei 20 °C.

Ergiebigkeit
3–4 m²/kg
Theoretisch – abhängig von Saugfähigkeit und Porosität des Untergrunds.

Wichtig: Einatmen der Dämpfe sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden; bei Kontakt gründlich mit Wasser abwaschen.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Gebinde

- 4 kg Stammkomp. + 1 kg Härter
- 16 kg Stammkomp. + 4 kg Härter
- In Blechgebinden

Lagerung

- Verschlossen in trockenen Innenräumen bei +10…+35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstellung.

Sicherheit

- Handschuhe und Atemschutzmaske tragen.
- Hinweise zu sicherer Handhabung und Arbeitsschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung

- Alle Arbeitsgeräte mit Leitungswasser reinigen.

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.