ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ · ΑΚΡΥΛΙΚΟ

Acrocoat Tie Coat

Ακρυλικό αστάρι και συνδετική στρώση εσωτερικών / εξωτερικών χώρων

ΧΡΩΜΑ
Αποχρώσεις RAL
αστάρι / συνδετική στρώση

1,68 g/cm³	68 %	2 ώρες	8 ώρες	8–9 m²/l
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	Στερεά (κατά βάρος)	Επιφανειακά στεγνό (20 °C)	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	Απόδοση, 1 στρώση

Περιγραφή προϊόντος

Το **ACROCOAT** είναι ακρυλικό αστάρι και συνδετική στρώση εσωτερικών / εξωτερικών χώρων για τοίχους από σοβά, γυψοσανίδα και σκυρόδεμα. Εφαρμόζεται πριν από τα **WALLCOAT 363** ή **UNICOAT SILICON 616** για βέλτιστη καλυπτικότητα.

Πεδία εφαρμογής

- Επιφάνειες από σοβά, γύψο και σκυρόδεμα
- Εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι
- Αστάρι πριν από **WALLCOAT 363** και **UNICOAT SILICON 616**

Πλεονεκτήματα

- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Καλή πρόσφυση στην επιφάνεια**
- **Στεγνώνει γρήγορα**
- **Βελτιώνει την καλυπτικότητα της τελικής στρώσης**

Θέση στο σύστημα

Τελική στρώση τοίχου
WALLCOAT 363 · UNICOAT SILICON 616

Αστάρι / συνδετική στρώση — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ACROCOAT · 8–9 m²/l

Υπόστρωμα
Σοβάς · γύψος · σκυρόδεμα (C25, ≥ 21 ημέρες)

Σύστημα επιχρισμάτων τοίχου

Αστάρι για τα χρώματα τοίχου Unica εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Αποχρώσεις RAL**	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	**8 ώρες**
Πυκνότητα μείγματος (20 °C)	**1,68 g/cm³**	Αραίωση	**20 % νερό βρύσης**
Στερεά	**43 % κατ' όγκο · 68 % κατά βάρος**	Απόδοση	**8–9 m²/l ανά στρώση**
Θερμοκρασία επιφάνειας & περιβάλλοντος	**+10 °C έως +35 °C**	Διάστημα μεταξύ στρώσεων (20 °C)	**ελάχ. 1 ώρα**
Επιφανειακό στέγνωμα (20 °C)	**2 ώρες**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Νέο σκυρόδεμα / σοβάς: C25 ή δοσολογία ελάχ. 350, ωρίμανση ≥ 21 ημέρες. Αφαιρέστε βρωμιά και σκόνη, ξύστε παλιές, ασβεστωμένες ή φουσκωμένες στρώσεις και σκουπίστε με νερό.

02

Επισκευές

Επισκευάστε ρωγμές, φθαρμένα σημεία και υψομετρικές διαφορές με ακρυλικό στόκο ή τσιμεντοειδές κονίαμα.

03

Εφαρμογή

Αραιώστε με 20 % νερό βρύσης και εφαρμόστε. Αναμονή τουλάχιστον 1 ώρα μεταξύ στρώσεων στους 20 °C.

04

Τελική στρώση

Εφαρμόστε **WALLCOAT 363** ή **UNICOAT SILICON 616** πάνω από το **ACROCOAT**.

Συνθήκες εφαρμογής
+10 °C – +35 °C
Θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος.

Απόδοση
8–9 m²/l
Θεωρητική, μία στρώση.

Αραίωση
20 %
Νερό βρύσης.

Σημαντικό: για βέλτιστη καλυπτικότητα στους τοίχους, εφαρμόζετε πάντα ACROCOAT πριν από WALLCOAT 363 ή UNICOAT SILICON 616.

Συσκευασία

- Πλαστικά δοχεία 20 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σφραγισμένο στην αρχική συσκευασία, σε δροσερούς και ξηρούς χώρους, προστατευμένο από τον παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες στους +15…+25 °C.

Ασφάλεια

- Φοράτε ρούχα εργασίας, γυαλιά, μάσκα και γάντια κατά την εφαρμογή.
- Σε επαφή, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι – όχι με διαλύτες. Σε κατάποση, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Κρατήστε τρόφιμα και ποτά μακριά από τον χώρο εφαρμογής. Μην απασχολείτε εργαζόμενους αλλεργικούς σε χημικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό βρύσης πριν στεγνώσει το υλικό.
- Στεγνό υλικό: μόνο μηχανική αφαίρεση (ξύσιμο, τρίψιμο).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com