ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

Acrylic Primer 367-28

Αστάρι με βάση 100 % καθαρό ακρυλικό λάτεξ για ασφαλτικές υποβάσεις

1,06 g/cm³	28 %	30 λεπτά	ελάχ. 2 ώρ.	0,150 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος επικάλυψης	Θεωρ. κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **ACRYLIC PRIMER 367-28** είναι αστάρι πρόσφυσης που συνδέει την ασφαλτική υπόβαση με τη στρώση εξομάλυνσης του συστήματος γηπέδων τένις **ACRYFLEX-T**.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αστάρι με βάση 100 % καθαρό ακρυλικό λάτεξ για ασφαλτικές υποβάσεις.
- Εφαρμόζεται σε άβαφη άσφαλτο πριν από τα **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** ή **PAVERCOAT 43 2K**.

Πλεονεκτήματα

- **Έτοιμο προς χρήση**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Προϊόν με 0 ΠΟΕ**
- **Εφαρμόζεται με ψεκασμό**

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

Έγχρωμη στρώση
Σειρά PRECOAT 367-200

Ελαστικές στρώσεις
Σειρά UNIRUBBER

Στρώση εξομάλυνσης
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Αστάρι
ACRYLIC PRIMER 367-28 — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Υπόβαση
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Πυκνότητα (περίπου)	1,06 g/cm³	Θεωρητική κατανάλωση	0,150 kg/m² (1 στρώση)
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	28 %	Θερμοκρασία εφαρμογής	+14 °C έως +35 °C
Στεγνό στην αφή	30 λεπτά	Διάρκεια αποθήκευσης	12 μήνες
Χρόνος επικάλυψης	τουλάχιστον 2 ώρες		

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λιπαρές ουσίες, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλο ρύπο.

02

Εφαρμογή

Έτοιμο προς χρήση – χωρίς ειδική διαδικασία. Εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό σε άβαφη άσφαλτο.

03

Επόμενες στρώσεις

Συνεχίστε με **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** ή **PAVERCOAT 43 2K**.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,150 kg/m²

Θεωρητική κατανάλωση για 1 στρώση, ανάλογα με τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Συσκευασία

- Δοχεία πολυαιθυλενίου 50 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα δοχεία, σε στεγασμένη, ξηρή αποθήκη στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com