ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

# Acrylic Resurfacer 367-30

**Συμπυκνωμένο υλικό εξομάλυνσης με βάση καθαρό ακρυλικό λάτεξ**

ΧΡΩΜΑ
**Μαύρο**

| 1,12 g/cm³ | 36 % | 1–1½ ώρ. | ελάχ. 3 ώρ. | 0,450 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Πυκνότητα (περίπου) | Περιεκτ. σε στερεά (βάρος) | Στεγνό στην αφή | Χρόνος επικάλυψης | Θεωρ. κατανάλωση |

## Περιγραφή προϊόντος

Το **ACRYLIC RESURFACER 367-30** είναι πληρωτική στρώση με βάση 100 % ακρυλικό λάτεξ, που αναμειγνύεται επί τόπου με χαλαζιακή άμμο και νερό. Εφαρμόζεται πριν από τις στρώσεις **PRECOAT**, **PAVERCOAT 43** και **UNIRUBBER** του συστήματος γηπέδων τένις **ACRYFLEX-T**.

## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Γεμίζει τα κενά και καλύπτει το προφίλ των αδρανών σε υποβάσεις σκυροδέματος ή ασφάλτου.
- Κάνει την υπόβαση πιο λεία και αυξάνει την απόδοση των επόμενων στρώσεων **PRECOAT** ή **UNIRUBBER**.
- Συνδετικό 100 % ακρυλικό λάτεξ – αναμειγνύεται επί τόπου με χαλαζιακή άμμο και νερό.

## Πλεονεκτήματα

- **Ελαστικό, χαμηλής πυκνότητας**
- **Εύκολη ανάμειξη επί τόπου**
- **Οικονομικό**
- **Εύκολη εφαρμογή**

## Θέση στο σύστημα

**Τελείωμα**
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

**Έγχρωμη στρώση**
Σειρά PRECOAT 367-200

**Ελαστικές στρώσεις**
Σειρά UNIRUBBER

**Στρώση εξομάλυνσης**
ACRYLIC RESURFACER 367-30 — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

**Αστάρι**
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

**Υπόβαση**
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

### ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

## Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Χρώμα | **Μαύρο** | Χρόνος επικάλυψης | **τουλάχιστον 3 ώρες** |
| Πυκνότητα (περίπου) | **1,12 g/cm³** | Θεωρητική κατανάλωση | **0,450 kg/m² (1 στρώση, χωρίς άμμο)** |
| Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος) | **36 %** | Θερμοκρασία εφαρμογής | **+14 °C έως +35 °C** |
| Στεγνό στην αφή | **1–1½ ώρ.** | Διάρκεια αποθήκευσης | **12 μήνες** |

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Διαδικασία εφαρμογής

**01**

### Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λιπαρές ουσίες, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλο ρύπο.

**02**

### Αστάρωμα

Εφαρμόστε το **ACRYLIC RESURFACER 367-30** μετά το **ACRYLIC PRIMER 367-28** ή το **AQ PRIMER 2K**.

**03**

### Ανάμειξη

Προσθέστε χαλαζιακή άμμο ή χαλαζία κατάλληλης κοκκομετρίας και νερό βρύσης. Αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομογενοποίησης.

**04**

### Εφαρμογή

Απλώστε με λαστιχένια ρακλέτα με θεωρητική κατανάλωση 0,450 kg/m² ανά στρώση.

## Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)




- **60 kg** — ACRYLIC RESURFACER 367-30
- **40 kg** — Χαλαζιακή άμμος / χαλαζίας (0,1–0,3 mm)
- **10 kg*** — Νερό*

*Η ποσότητα νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % περισσότερο νερό.

Συνθήκες εφαρμογής

**+14 °C – +35 °C**

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

**0,450 kg/m²**

Θεωρητική απόδοση ανά στρώση, ανάλογα με τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

**Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.**

### Συσκευασία

- Δοχεία πολυαιθυλενίου 60 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

### Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα δοχεία, σε στεγασμένη, ξηρή αποθήκη στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

### Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

**ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

**BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com