ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

Acrylic Resurfacer 367-43

Έτοιμο προς χρήση υλικό εξομάλυνσης με βάση καθαρό ακρυλικό

ΧΡΩΜΑ
Μαύρο

1,55 g/cm³	68 %	20 λεπτά	2 ώρ.	0,600 kg/m²
Ειδικό βάρος (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος μεταξύ στρώσεων	Θεωρ. κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **ACRYLIC RESURFACER 367-43** είναι πληρωτικό υλικό εξομάλυνσης με βάση 100 % καθαρό ακρυλικό, που περιέχει ήδη κατάλληλα επιλεγμένη πυριτική υφή. Γεμίζει κενά σε υποδομές σκυροδέματος ή ασφάλτου, καλύπτει το προφίλ των αδρανών και λειαίνει την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Πληρωτικό / υλικό εξομάλυνσης με βάση 100 % καθαρό ακρυλικό, με χαλαζιακή άμμο.
- Γεμίζει κενά σε υποδομές σκυροδέματος ή ασφάλτου και καλύπτει το προφίλ των αδρανών.
- Λειαίνει υποδομές σκυροδέματος ή ασφάλτου.

Πλεονεκτήματα

- **Σκληρό και πολύ ανθεκτικό στη φθορά**
- **Έτοιμο προς χρήση προϊόν**
- **Εύκολη ανάμειξη στο εργοτάξιο**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Υψηλή πρόσφυση**
- **Στεγνώνει γρήγορα**
- **Οικονομικό**

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

Έγχρωμη στρώση
Σειρά PRECOAT 367-200

Ελαστικές στρώσεις
Σειρά UNIRUBBER

Στρώση εξομάλυνσης
ACRYLIC RESURFACER 367-43 — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αστάρι
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Υπόβαση
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Μαύρο**	Χρόνος μεταξύ στρώσεων	**2 ώρες**
Ειδικό βάρος (περίπου)	**1,55 g/cm³**	Θεωρητική κατανάλωση	**0,600 kg/m² (1 στρώση)**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**68 %**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Στεγνό στην αφή	**20 λεπτά**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λάδια, βρομιά, υπολείμματα κονιάματος, σκόνη και άλλους ρύπους.

02

Ανάμειξη

Περιέχει επιλεγμένη πυριτική υφή. Αν χρειάζεται, προσθέστε έως 5 % νερό βρύσης* και αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομογενοποίησης.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με λαστιχένια ρακλέτα με θεωρητική κατανάλωση 0,600 kg/m² ανά στρώση.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,600 kg/m²

Θεωρητική κατανάλωση ανά στρώση, ανάλογα με τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής. Οι τιμές προσδιορίστηκαν σε εργαστηριακές συνθήκες σε σκυρόδεμα / ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με τις συνιστώμενες αναλογίες ανάμειξης.
***Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % περισσότερο νερό.**

Συσκευασία

- Πλαστικοί κουβάδες 20 kg
- Πλαστικά βαρέλια 60 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε στην κλειστή αρχική συσκευασία, σε κλειστούς, ξηρούς χώρους στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην εκθέτετε στο ηλιακό φως σε εξωτερικό χώρο.
- Προστατέψτε από τον παγετό σε ψυχρό καιρό.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com