ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

Acrylic Resurfacer
LW 367-30

Ελαφροβαρές υλικό εξομάλυνσης με βάση ακρυλικό λάτεξ

ΧΡΩΜΑ
Μαύρο

0,78 g/cm³	36 %	1–1½ ώρ.	ελάχ. 3 ώρ.	0,250–0,300 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος επικάλυψης	Θεωρ. κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30** είναι ελαφροβαρής πληρωτική στρώση με βάση 100 % ακρυλικό λάτεξ, που αναμειγνύεται επί τόπου με χαλαζιακή άμμο και νερό. Εφαρμόζεται πριν από τις στρώσεις **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** και **UNIRUBBER** σε γήπεδα τένις και ποδηλατοδρόμους **ACRYFLEX-T**.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Χάρη στις ειδικές ελαστικές μικροσφαίρες που περιέχει, έχει χαμηλή πυκνότητα και υψηλή ελαστική επαναφορά.
- Γεμίζει τα κενά και καλύπτει το προφίλ των αδρανών σε υποβάσεις σκυροδέματος ή ασφάλτου.
- Κάνει την υπόβαση πιο λεία και αυξάνει την απόδοση των επόμενων στρώσεων **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43**, **PAVERCOAT 43 2K** ή **UNIRUBBER**.

Πλεονεκτήματα

- **Ελαστικό, εξαιρετικά χαμηλής πυκνότητας**
- **Πολύ υψηλή ελαστική επαναφορά**
- **Χαμηλή κατανάλωση**
- **Εύκολη ανάμειξη επί τόπου**
- **Οικονομικό**
- **Εύκολη εφαρμογή**

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

Έγχρωμη στρώση
Σειρά PRECOAT 367-200

Ελαστικές στρώσεις
Σειρά UNIRUBBER

Στρώση εξομάλυνσης
ACRYLIC RESURFACER LW 367-30 — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αστάρι
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Υπόβαση
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Μαύρο**	Χρόνος επικάλυψης	**τουλάχιστον 3 ώρες**
Πυκνότητα (περίπου)	**0,78 g/cm³**	Θεωρητική κατανάλωση	**0,250–0,300 kg/m² (1 στρώση, χωρίς άμμο)**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**36 %**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Στεγνό στην αφή	**1–1½ ώρ.**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λιπαρές ουσίες, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλο ρύπο.

02

Αστάρωμα

Εφαρμόστε το **ACRYLIC RESURFACER LW 367-30** μετά το **ACRYLIC PRIMER 367-28** ή το **AQ PRIMER 2K**.

03

Ανάμειξη

Προσθέστε χαλαζιακή άμμο ή χαλαζία κατάλληλης κοκκομετρίας και νερό βρύσης. Αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομογενοποίησης.

04

Εφαρμογή

Απλώστε με λαστιχένια ρακλέτα με θεωρητική κατανάλωση 0,250–0,300 kg/m² ανά στρώση.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



60 kg
ACRYLIC RESURFACER LW 367-30

40 kg
Χαλαζιακή άμμος / χαλαζίας (0,1–0,3 mm)

10 kg*
Νερό*

*Η ποσότητα νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % περισσότερο νερό.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,250–0,300 kg/m²

Θεωρητική απόδοση ανά στρώση, ανάλογα με τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Συσκευασία

- Δοχεία πολυαιθυλενίου 50 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα δοχεία, σε στεγασμένη, ξηρή αποθήκη στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com