ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ · ΚΑΘΑΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

# Acrypatch 043

**Γαλάκτωμα καθαρού ακρυλικού latex για κονιάματα επισκευής σκυροδέματος και ασφάλτου**

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
**Διάφανο**
ελαφρύ, σκληρό φιλμ

| 39 ± 1 % | 1,03 g/cm³ | < 400 mPa·s | 8–9 | 2–3 cm |
|---|---|---|---|---|
| Στερεά (EN ISO 3251) | Πυκνότητα (20 °C) | Ιξώδες (25 °C) | pH (25 °C) | Βάθος επισκευής |

## Περιγραφή προϊόντος

Το **ACRYPATCH 043** είναι γαλάκτωμα με βάση καθαρό ακρυλικό latex, 100 % συμβατό με το τσιμέντο. Αυξάνει τη χημική και μηχανική αντοχή των επισκευών σκυροδέματος / ασφάλτου και των τσιμεντοειδών προϊόντων.

## Χρήση προϊόντος

- Επισκευή μικρών τοπικών σημείων, ρωγμών και φθορών βάθους έως 2–3 cm
- Κονιάματα επισκευής με τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο και νερό
- Πρόσθετο σε έτοιμα τσιμεντοειδή κονιάματα για χημική και μηχανική αντοχή

## Πλεονεκτήματα

- **0 ΠΟΕ**
- **Άριστη επιφανειακή σκληρότητα**
- **Συμβατό με πληρωτικά**
- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Ανθεκτικό στη χάραξη**
- **Άριστη αντοχή στον αποχρωματισμό**
- **Εύκολη εφαρμογή**

## Θέση στο σύστημα

**Επίστρωση γηπέδου / δαπέδου**
Ακρυλικό σύστημα επίστρωσης

**Κονίαμα επισκευής** — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ACRYPATCH 043 · συνδετικό κονιάματος επισκευής

**Αστάρι**
ACRYLIC PRIMER 367-28 (άσφαλτος) · AQ PRIMER 2K (σκυρόδεμα)

**Υπόστρωμα**
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

## Επισκευή επιφάνειας

Τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής τροποποιημένο με ακρυλικό

## Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Στερεά | **39 ± 1 % (EN ISO 3251)** | Εμφάνιση | **Διάφανο, ελαφρύ, σκληρό** |
| pH (25 °C) | **8–9 (ISO 976)** | Βάθος επισκευής | **έως 2–3 cm** |
| Ιξώδες (25 °C) | **< 400 mPa·s (EN ISO 2555)** | Θερμοκρασία εφαρμογής | **+14 °C έως +35 °C** |
| Πυκνότητα (20 °C) | **1,03 g/cm³ (ISO 8962)** | Διάρκεια αποθήκευσης | **12 μήνες** |

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Διαδικασία εφαρμογής

**01**

### Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λάδια, βρωμιά, σκόνη και άλλους ρύπους.

**02**

### Αστάρωμα

Πριν από την επισκευή, ασταρώστε την άσφαλτο με **ACRYLIC PRIMER 367-28** και το σκυρόδεμα με **AQ PRIMER 2K**.

**03**

### Ανάμειξη

Αναμείξτε 17 kg **ACRYPATCH 043** με 70 kg χαλαζιακή άμμο (0,1–0,3 mm), 3 kg τσιμέντο Portland και νερό βρύσης όσο χρειάζεται.

**04**

### Εφαρμογή

Γεμίστε τοπικές φθορές, ρωγμές και σημεία βάθους έως 2–3 cm με το κονίαμα επισκευής.

## Κονίαμα επισκευής (κατά βάρος)




- **17 kg** — ACRYPATCH 043
- **70 kg** — Χαλαζιακή άμμος 0,1–0,3 mm
- **3 kg** — Τσιμέντο Portland

Προσθέστε νερό βρύσης όσο χρειάζεται. Τιμές προσδιορισμένες στο εργαστήριο σε άσφαλτο κυκλοφορίας με τη συνιστώμενη αναλογία.

Συνθήκες εφαρμογής
**+14 °C – +35 °C**
Μην εφαρμόζετε κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Βάθος επισκευής
**έως 2–3 cm**
Τοπικές φθορές, ρωγμές και σημεία.

Κονίαμα
**17 : 70 : 3**
ACRYPATCH 043 : χαλαζιακή άμμος : τσιμέντο.

**Σημαντικό: όταν προστίθεται σε έτοιμα τσιμεντοειδή κονιάματα, προσδιορίστε τη δοσολογία με δοκιμές στα αντίστοιχα προϊόντα.**

### Συσκευασία

- Σάκοι πολυαιθυλενίου 50 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

### Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σφραγισμένο στην αρχική συσκευασία, σε κλειστούς και ξηρούς χώρους, στους +15…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.
- Προστατέψτε από τον ήλιο και τον παγετό.

### Ασφάλεια

- Μη επικίνδυνο. Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο ή χρωμικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

**BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com