ΕΠΙΣΚΕΥΗ · ACRYFLEX-T

Acrypatch 367-C

Γαλάκτωμα επισκευής με βάση ακρυλικό λάτεξ, 100 % συμβατό με τσιμέντο

1,03 g/cm³	56 %	30 λεπτά	ελάχ. 2 ώρ.	2–3 cm
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος επικάλυψης	Βάθος επισκευής

Περιγραφή προϊόντος

Το **ACRYPATCH 367-C** είναι γαλάκτωμα ακρυλικού λάτεξ συμβατό με τσιμέντο, για την επισκευή ρωγμών σε δάπεδα σκυροδέματος και ασφάλτου. Αναμεμειγμένο με τσιμέντο, άμμο και νερό, επισκευάζει μικρές τοπικές περιοχές, ρωγμές και σημεία βάθους έως 2–3 cm.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Γαλάκτωμα με βάση ακρυλικό λάτεξ, 100 % συμβατό με τσιμέντο.
- Σχηματίζει εύκαμπτο κονίαμα επισκευής για σκυρόδεμα και άσφαλτο.

Πλεονεκτήματα

- **Προϊόν με 0 ΠΟΕ**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Εύκαμπτο**

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

Έγχρωμη στρώση
Σειρά PRECOAT 367-200

Ελαστικές στρώσεις
Σειρά UNIRUBBER

Στρώση εξομάλυνσης
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Αστάρι
ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K

Υπόβαση
ACRYPATCH 367-C — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Πυκνότητα (περίπου)	**1,03 g/cm³**	Βάθος επισκευής	**έως 2–3 cm**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**56 %**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Στεγνό στην αφή	**30 λεπτά**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**
Χρόνος επικάλυψης	**τουλάχιστον 2 ώρες**		

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λιπαρές ουσίες, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλο ρύπο.

02

Αστάρωμα

Άβαφη άσφαλτος: εφαρμόστε **ACRYLIC PRIMER 367-28**. Άβαφο σκυρόδεμα: εφαρμόστε **AQ PRIMER 2K** πριν από την επισκευή.

03

Ανάμειξη

Αναμείξτε το **ACRYPATCH 367-C** με χαλαζιακή άμμο, τσιμέντο Portland και νερό βρύσης σε ποσότητα για καλή εργασιμότητα.

04

Επισκευή

Γεμίστε μικρές τοπικές περιοχές, ρωγμές και σημεία βάθους έως 2–3 cm.

Κονίαμα επισκευής – αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)

17 kg	70 kg	13 kg

- **17 kg** — ACRYPATCH 367-C
- **70 kg** — Χαλαζιακή άμμος (0,1–0,3 mm)
- **13 kg** — Τσιμέντο Portland

Προσθέστε νερό βρύσης σε ποσότητα για καλή εργασιμότητα.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Βάθος επισκευής

2–3 cm

Για μικρές τοπικές περιοχές, ρωγμές και σημεία σε δάπεδα σκυροδέματος ή ασφάλτου.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Συσκευασία

- Δοχεία πολυαιθυλενίου 50 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα δοχεία, σε στεγασμένη, ξηρή αποθήκη στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com