ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ · ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

Acrytrack WB

Ταχυστέγνωτο υδατικό χρώμα διαγράμμισης οδών

ΧΡΩΜΑΤΑ

Λευκό · κίτρινο κυκλοφορίας

εντελώς ματ φινίρισμα

1,62 g/cm³	72 %	10 λεπτά	> 85 %	2,5–3 m²/l
Πυκνότητα (25 °C)	Στερεά (κατά βάρος)	Χωρίς αποκόλληση (25 °C)	Ηλιακή ανακλαστικότητα (λευκό)	σε υγρό πάχος 400 µm

Περιγραφή προϊόντος

Το **ACRYTRACK WB** έχει σχεδιαστεί για διαγράμμιση όπου απαιτείται γρήγορο στέγνωμα. Με υψηλή αντοχή στη φθορά, μέγιστη ανακλαστικότητα και ανώτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αποδίδει εξίσου καλά ή καλύτερα από τα συμβατικά χρώματα διαλύτου, με την ευκολία ενός υδατικού χρώματος.

Πεδία εφαρμογής

- Οδοί
- Διαβάσεις πεζών
- Χώροι στάθμευσης
- Αεροδρόμια

Πλεονεκτήματα

- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Καλή πρόσφυση, γρήγορο στέγνωμα**
- **Τα χρώματα δεν ξεθωριάζουν**
- **Υδρόφοβο, απωθεί το νερό**
- **Υψηλή αντοχή στη συγκράτηση ρύπων**
- **Χαμηλές ΠΟΕ**

Θέση στο σύστημα

Διαγράμμιση οδού
ACRYTRACK WB · υγρό πάχος 400 µm
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Υπόστρωμα
Σκληρυμένη άσφαλτος / πλήρως ωριμασμένο σκυρόδεμα

Διαγράμμιση κυκλοφορίας

Υδατική εναλλακτική στα χρώματα διαγράμμισης διαλύτου

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώματα	**Λευκό, κίτρινο κυκλοφορίας**	Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	**1 ώρα**
Πυκνότητα (25 °C)	**1,62 g/cm³**	Θεωρητική απόδοση	**2,5–3 m²/l (1,6 kg) σε υγρό πάχος 400 µm**
Στερεά (κατά βάρος)	**72 %**	Στιλπνότητα	**Εντελώς ματ**
Θερμοκρασία επιφάνειας & περιβάλλοντος	**+10 °C έως +35 °C**	Ηλιακή ανακλαστικότητα (λευκό)	**> 85 %**
Χωρίς αποκόλληση (25 °C)	**10 λεπτά**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Επιφάνεια στεγνή ή ελαφρώς νωπή, χωρίς βρωμιά, σκόνη, γαλάκτωμα τσιμέντου, γράσα και λάδια. Μη βάφετε μαλακή άσφαλτο. Αφήστε τη νέα άσφαλτο να σκληρύνει και το νέο σκυρόδεμα να ωριμάσει πλήρως.

02

Ανάδευση

Αναδεύστε καλά με φαρδύ, επίπεδο αναδευτήρα που φτάνει στον πάτο του δοχείου. Παραδίδεται έτοιμο προς χρήση – η προσθήκη νερού παρατείνει πολύ τον χρόνο μέχρι να μην αποκολλάται.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με airless ή συμβατικό ψεκασμό. Μικρές επιφάνειες με πινέλο. Τηρήστε το συνιστώμενο πάχος υμένα για μέγιστη διάρκεια ζωής.

04

Κυκλοφορία

Δέχεται κυκλοφορία μετά από 7–10 λεπτά σε κανονικές θερινές συνθήκες. Χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή άπνοια παρατείνουν το στέγνωμα.

Συνθήκες εφαρμογής
ελάχ. +10 °C
Αέρας και επιφάνεια. Χωρίς βροχή, δροσιά ή παγετό πριν από το πλήρες στέγνωμα.

Παράδοση σε κυκλοφορία
7–10 λεπτά
Κανονικές θερινές συνθήκες, με το συνιστώμενο πάχος υμένα.

Απόδοση
2,5–3 m²/l
Σε υγρό πάχος υμένα 400 μm.

Σημαντικό: μην εφαρμόζετε όταν είναι πιθανή βροχή, δροσιά ή παγετός πριν στεγνώσει πλήρως το χρώμα. Μην αποθηκεύετε τα δοχεία σε άμεσο ηλιακό φως.

Συσκευασία

- Πλαστικά δοχεία 20 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σφραγισμένο στην αρχική συσκευασία, σε δροσερούς και ξηρούς χώρους, προστατευμένο από τον παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες στους +15…+35 °C.

Ασφάλεια

- Φοράτε ρούχα εργασίας, γυαλιά, μάσκα και γάντια κατά την εφαρμογή.
- Σε επαφή, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι – όχι με διαλύτες. Σε κατάποση, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Κρατήστε τρόφιμα και ποτά μακριά από τον χώρο εφαρμογής. Μην απασχολείτε εργαζόμενους αλλεργικούς σε χημικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό βρύσης πριν στεγνώσει το υλικό.
- Στεγνό υλικό: μόνο μηχανική αφαίρεση (ξύσιμο, τρίψιμο).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com