ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ · ΚΑΘΑΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

AC 4346

Αστάρι εμποτισμού σκυροδέματος από καθαρό ακρυλικό

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διάφανο
διεισδυτικό αστάρι

1,02 g/cm³	28 %	30 λεπτά	ελάχ. 2 ώρες	0,150 kg/m²
Ειδικό βάρος	Στερεά (κατά βάρος)	Στεγνό στην αφή	Μεταξύ στρώσεων	Κατανάλωση, 1 στρώση

Περιγραφή προϊόντος

Το **AC 4346** είναι αστάρι με βάση πολυμερές καθαρού ακρυλικού, που διεισδύει γρήγορα στα τριχοειδή κενά των δαπέδων σκυροδέματος και δημιουργεί άριστη επιφάνεια πρόσφυσης για τις επόμενες στρώσεις.

Πεδία εφαρμογής

- Εμποτισμός δαπέδων σκυροδέματος
- Αστάρι πρόσφυσης για ακρυλικές και διακοσμητικές επιστρώσεις
- Αστάρωμα σκυροδέματος και σοβά πριν από ανάγλυφες επιστρώσεις

Πλεονεκτήματα

- **Έτοιμο προς χρήση**
- **Ψεκασμός, ρολό ή πινέλο**
- **Άριστη επιφάνεια πρόσφυσης**
- **0 ΠΟΕ**
- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας**

Θέση στο σύστημα

Επόμενη επίστρωση
Ακρυλικό / διακοσμητικό σύστημα επίστρωσης

Αστάρι εμποτισμού — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
AC 4346 · 0,150 kg/m²

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα – καθαρό, χωρίς λάδια και σκόνη

Αστάρωμα σκυροδέματος

Διεισδυτικό αστάρι πρόσφυσης από καθαρό ακρυλικό

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Συνδετικό	**Πολυμερές καθαρού ακρυλικού**
Ειδικό βάρος (20 °C)	**περίπου 1,02 g/cm³**
Στερεά (κατά βάρος)	**28 %**
ΠΟΕ	**0**
Στεγνό στην αφή (20 °C)	**30 λεπτά**

Διάστημα μεταξύ στρώσεων	**ελάχ. 2 ώρες**
Θεωρητική κατανάλωση	**0,150 kg/m² (1 στρώση)**
Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε το σκυρόδεμα από λάδια, βρωμιά, υπολείμματα, σκόνη και άλλους ρύπους.

02

Προετοιμασία

Έτοιμο προς χρήση – δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. Με ψεκασμό, περάστε ταυτόχρονα ρολό για ομοιόμορφη κατανομή.

04

Επόμενη στρώση

Επικάλυψη μετά από τουλάχιστον 2 ώρες στους 20 °C.

Συνθήκες εφαρμογής
+14 °C – +35 °C
Μην εφαρμόζετε κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση
0,150 kg/m²
Θεωρητική, 1 στρώση – ανάλογα με το πορώδες και την τεχνική.

Στεγνό στην αφή
30 λεπτά
Επόμενη στρώση μετά από ελάχ. 2 ώρες.

Σημαντικό: η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Συσκευασία

- Μεταλλικά δοχεία 20 kg
- Πλαστικά βαρέλια 60 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σφραγισμένο στην αρχική συσκευασία, σε κλειστούς και ξηρούς χώρους, στους +15…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.
- Προστατέψτε από τον ήλιο και τον παγετό.

Ασφάλεια

- Μη επικίνδυνο. Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο ή χρωμικά.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com