ΚΟΛΛΕΣ ΔΑΠΕΔΟΚΑΛΥΨΕΩΝ · ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

AD 2550 WB 1K

Υδατική κόλλα πολλαπλών χρήσεων για ελαστικές δαπεδοκαλύψεις

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Γαλακτώδης κρεμώδης πάστα

στεγνώνει διάφανη

0,98 g/cm³	46 %	40–50 λεπτά	4–7 ώρες	200–450 g/m²
Ειδικό βάρος	Στερεά (κατά βάρος)	Ανοιχτός χρόνος	Ελαφριά κυκλοφορία	Κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Η **AD 2550 WB 1K** είναι γενικής χρήσης, υδατική, διάφανη ακρυλική κόλλα για πολλές συνήθεις δαπεδοκαλύψεις. Χρησιμοποιείται για υγρή συγκόλληση σε απορροφητικά υποστρώματα ή ως κόλλα πίεσης σε μη απορροφητικά υποστρώματα.

Χρήση προϊόντος

- Πλακίδια και ρολά μοκέτας
- Ελαστικά υποθέματα, ηχοαπορροφητικά πλακίδια και πάνελ
- Υφασμάτινες, χάρτινες και πολλές άλλες επικαλύψεις

Πλεονεκτήματα

- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος**
- **Τέλεια διαβροχή**
- **Βέλτιστη αρχική πρόσφυση**
- **Πολύ χαμηλές ΠΟΕ**
- **Έτοιμη προς χρήση**

Θέση στο σύστημα

Δαπεδοκάλυψη
Μοκέτα · ελαστικό · ηχοαπορροφητικό · ύφασμα

Στρώση κόλλας
AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² (σπάτουλα) — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Υπόστρωμα
Στεγνό, επίπεδο, γερό κονίαμα / σκυρόδεμα

Τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων

Υγρή συγκόλληση ή συγκόλληση πίεσης

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Εμφάνιση	**Γαλακτώδης κρεμώδης πάστα**
Ειδικό βάρος (20 °C)	**περίπου 0,98 g/cm³**
Στερεά (κατά βάρος)	**46 %**
Αναμονή πριν την τοποθέτηση	**15–30 λεπτά**
Ανοιχτός χρόνος	**40–50 λεπτά**
Ελαφριά κυκλοφορία	**μετά από 4–7 ώρες**

Πλήρως σκληρυμένο	**24–48 ώρες**
Κατανάλωση – οδοντωτή σπάτουλα V	**περίπου 250–450 g/m²**
Κατανάλωση – ρολό	**περίπου 200 g/m²**
Υγρασία υποστρώματος	**μέγ. 2–2,5 % (τσιμεντοειδή) · 0,5 % (γύψος)**
Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Υπόστρωμα με ωρίμανση ≥ 21 ημέρες, στεγνό, επίπεδο, γερό, χωρίς σκόνη, ρωγμές, χρώματα, κερί, λάδια και ίχνη γύψου. Χωρίς ανερχόμενη υγρασία – χρησιμοποιήστε φράγμα υδρατμών όπου χρειάζεται.

02

Εφαρμογή

Αναδεύστε στον κάδο και απλώστε με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα V. Για λεπτές επενδύσεις τοίχου ή υφασμάτινες επικαλύψεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρολό με μακρύ πέλος.

03

Υγρή συγκόλληση

Σε απορροφητικά υποστρώματα, περιμένετε 20–30 λεπτά, τοποθετήστε την επικάλυψη στη νωπή κόλλα, αποφύγετε θύλακες αέρα και πιέστε καλά με ρολό ή τρίψιμο.

04

Συγκόλληση πίεσης

Σε μη απορροφητικά υποστρώματα, αφήστε το φιλμ να γίνει ομοιόμορφα κολλώδες, κιτρινωπό-διάφανο (περίπου 40–50 λεπτά) πριν την τοποθέτηση.

Ανοιχτός χρόνος

40–50 λεπτά

Μικρότερος σε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία.

Κατανάλωση

250–450 g/m²

Με σπάτουλα. Περίπου 200 g/m² με ρολό.

Ελαφριά κυκλοφορία

μετά από 4–7 ώρες

Πλήρης σκλήρυνση μετά από 24–48 ώρες.

Σημαντικό: απλώνετε μόνο όση κόλλα μπορεί να καλυφθεί μέσα στον ανοιχτό χρόνο. Σε μη απορροφητικά υποστρώματα εφαρμόστε ελάχ. 1 mm. Αερίζετε καλά τους κλειστούς χώρους.

Συσκευασία

- Πλαστικά δοχεία 15 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σφραγισμένο στην αρχική συσκευασία, σε κλειστούς και ξηρούς χώρους, στους +15…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.
- Προστατέψτε από τον ήλιο και τον παγετό.

Ασφάλεια

- Μη επικίνδυνο μετά τη σκλήρυνση. Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο ή χρωμικά.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος – αποφύγετε την επαφή με μάτια και δέρμα.
- Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά, γάντια και μάσκα.
- Βλ. ΔΔΑ.

Καθαρισμός

- Νωπή κόλλα: καθαρίστε επικαλύψεις, εργαλεία, χέρια και ρούχα με νερό βρύσης.
- Στεγνή κόλλα: οινόπνευμα ή κατάλληλος διαλύτης.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com