ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ · ACRYFLEX-T

AQ Primer 2K

Εποξειδικό αστάρι φραγμού δύο συστατικών για σκυρόδεμα

ΧΡΩΜΑ
Διαφανές κεχριμπαρί

1,05 g/cm³	99 %	900 cPs	40–50 λεπτά	0,300 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Ιξώδες	Χρόνος γέλης	Θεωρ. κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **AQ PRIMER 2K** είναι αστάρι δύο συστατικών με βάση εποξειδική ρητίνη φαιναλκαμίνης, για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σχεδιασμένο για εφαρμογή σε νωπό σκυρόδεμα ως αστάρι ή αστάρι-σφραγιστικό – σε αντίθεση με τα παραδοσιακά σφραγιστικά, δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί πριν από την περαιτέρω επεξεργασία. Πληροί την απαίτηση ASTM 309 (μέγ. απώλεια νερού 0,055 kg/m²) για χρήση ως μέσο συντήρησης σκυροδέματος και συνιστάται ιδιαίτερα για ακρυλικά γήπεδα τένις σε υπόβαση σκυροδέματος.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική πρόσφυση σε νωπό σκυρόδεμα
- Γρήγορη επαναλειτουργία
- Εύκολη ανάμειξη
- Χαμηλό ιξώδες – εξαιρετική διείσδυση στο σκυρόδεμα
- Πληροί το ASTM 309 ως μέσο συντήρησης
- Μη τοξικό και μη διαβρωτικό
- Γρήγορος χρόνος στεγνώματος
- Χαμηλές ΠΟΕ
- Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό
- Καλή σκλήρυνση σε βάθος
- Εύκολος καθαρισμός
- Ανεκτικό στην υγρασία κατά τη σκλήρυνση

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα
Γραμμές OVERLINE 367-F · βερνίκι GLOSSCOAT

Έγχρωμη στρώση
Σειρά PRECOAT 367-200

Ελαστικές στρώσεις
Σειρά UNIRUBBER

Στρώση εξομάλυνσης
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

Αστάρι
AQ PRIMER 2K
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Υπόβαση
Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Πεδία εφαρμογής

- Αστάρι / σφραγιστικό για νωπό σκυρόδεμα
- Αστάρι για νέο ή υφιστάμενο σκυρόδεμα
- Μέσο συντήρησης σκυροδέματος
- Επιστρώσεις σε επαφή με πόσιμο νερό
- Αντιδιαβρωτική προστασία

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Διαφανές κεχριμπαρί**
Πυκνότητα (περίπου)	**1,05 g/cm³**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**99 %**
Ιξώδες	**900 cPs**
Χρόνος γέλης	**40–50 λεπτά**

Χρόνος επικάλυψης	**μέγιστο 16 ώρες**
Θεωρητική κατανάλωση	**0,300 kg/m² (1 στρώση)**
Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία υποστρώματος

Το νέο σκυρόδεμα πρέπει να ωριμάσει 21 ημέρες. Ολοκληρώστε τις επισκευές ελαττωμάτων και ρωγμών· απομακρύνετε σκόνη, ρύπους, μούχλα, υπολείμματα και χαλαρά υλικά. Οι επισκευές πρέπει να είναι επίπεδες και λείες.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε το συστατικό Α με το συστατικό Β στην αναγραφόμενη αναλογία.

03

Εφαρμογή

Χύστε στο σκυρόδεμα και απλώστε με λαστιχένια ρακλέτα ή ρολό.

04

Σκλήρυνση

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει στην αφή πριν από την επόμενη στρώση για καλύτερη πρόσφυση. Επικαλύψτε εντός μέγ. 16 ωρών.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)



13,35 kg
AQ PRIMER 2K – Συστατικό Α

6,65 kg
AQ PRIMER 2K – Συστατικό Β

Συνθήκες εφαρμογής
+14 °C – +35 °C
Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση
0,300 kg/m²
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση, ανάλογα με τη διαπερατότητα και το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Συσκευασία

- Βάση 13,35 kg (A) + σκληρυντής 6,65 kg (B) σε μεταλλικά δοχεία

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα δοχεία, σε στεγασμένη, ξηρή αποθήκη στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο μετά τη σκλήρυνση.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά ή παράγωγά τους.
- Για ασφαλή χειρισμό και θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.