ACRYFLEX-T · ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ

Glosscoat 367-T

Προστατευτικό βερνίκι 100 % καθαρού ακρυλικού λάτεξ, διάφανο μετά το στέγνωμα

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Διάφανο

βερνίκι, διάφανο μετά το στέγνωμα

1,03 g/cm³	36 %	30 λεπτά	ελάχ. 2 ώρες	0,150–0,200 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος επικάλυψης	Θεωρ. κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **GLOSSCOAT 367-T** είναι προστατευτικό βερνίκι 100 % καθαρού ακρυλικού λάτεξ, διάφανο μετά το στέγνωμα. Ως διάφανη στρώση υψηλών επιδόσεων με εξαιρετική αντοχή UV, προστατεύει και διατηρεί τα γήπεδα τένις **ACRYFLEX-T** και τα συστήματα ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων **PAVERCOAT 43 2K**.

Πλεονεκτήματα

- Έτοιμο προς χρήση
- Προϊόν με 0 ΠΟΕ
- Εξαιρετική αντοχή UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εφαρμόζεται με ψεκασμό
- Γρήγορο στέγνωμα

Θέση στο σύστημα

- **Τελείωμα** — GLOSSCOAT 367-T — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
- **Έγχρωμη στρώση** — Σειρά PRECOAT 367-200
- **Ελαστικές στρώσεις** — Σειρά UNIRUBBER
- **Στρώση εξομάλυνσης** — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
- **Αστάρι** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
- **Υπόβαση** — Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Διάφανο μετά το στέγνωμα**	Χρόνος επικάλυψης	**τουλάχιστον 2 ώρες**
Πυκνότητα (περίπου)	**1,03 g/cm³**	Θεωρητική κατανάλωση	**0,150–0,200 kg/m² (1 στρώση)**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**36 %**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Στεγνό στην αφή	**30 λεπτά**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια από λίπη, άλατα, υπολείμματα, σκόνη και κάθε άλλη ρύπανση.

02

Εφαρμογή

Έτοιμο προς χρήση – χωρίς ειδική διαδικασία. Εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό πάνω σε κάθε τελική στρώση ακρυλικού αθλητικού δαπέδου.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,150–0,200 kg/m²

Θεωρητική κατανάλωση για 1 στρώση, ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Συσκευασία

- Βαρέλια πολυαιθυλενίου 50 kg
- Χαλύβδινα βαρέλια 180 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα βαρέλια, σε στεγνή εσωτερική αποθήκη, στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά άλατα ή παράγωγά τους.
- Για ασφαλή χειρισμό και υγεία & ασφάλεια στην εργασία, βλ. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com