ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ · ΣΤΥΡΟΛΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΟ

LTM 160

Υδατική ελαστική στεγανωτική επίστρωση στυρολο-ακρυλικού

ΧΡΩΜΑ
Λευκό
άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας

1,32 kg/l	περίπου 63 %	277 %	2 ώρες	ελάχ. 2,0 kg/m²
Πυκνότητα (20 °C)	Περιεκτικότητα σε στερεά	Επιμήκυνση θραύσης	Χωρίς κολλώδη υφή	Κατανάλωση σε στέγες

Περιγραφή προϊόντος

Το **LTM-160** είναι μονοσυστατική, υδατική ελαστική στεγανωτική επίστρωση με βάση στυρολο-ακρυλικά συμπολυμερή. Γεφυρώνει ρωγμές και αρμούς και στεγανοποιεί στέγες, πισίνες, καμινάδες και βεράντες.

Χρήση

- Γεφύρωση ρωγμών και αρμών
- Προστασία και στεγάνωση στεγών
- Πισίνες, καμινάδες και βεράντες
- Σε σκυρόδεμα, άσφαλτο, ψευδάργυρο-αλουμίνιο, ψεκαζόμενη πολυουρία και πλακίδια

Πλεονεκτήματα

- **Στεγανό – αντέχει σε διαστολές και συστολές**
- **Υψηλή ελαστικότητα, χωρίς ρηγματώσεις**
- **Άριστη αντοχή σε UV και καιρικές συνθήκες**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Τέλεια πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα**
- **Υδατικό, 0 ΠΟΕ**
- **Μη τοξικό και μη εύφλεκτο**
- **Με ή χωρίς οπλισμό πλέγματος**

Θέση στο σύστημα

Στεγανωτικές στρώσεις — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
LTM-160 · 2 αναραίωτες στρώσεις

Υαλόπλεγμα (προαιρετικά)
Ενσωματωμένο στην πρώτη στρώση, επικάλυψη 3–5 cm

Στρώση ασταριού
LTM-160 αραιωμένο 4 : 1 με νερό

Υπόστρωμα
Σκυρόδεμα · άσφαλτος · Zn-Al · πολυουρία · πλακίδια

Υγρή στεγανωτική μεμβράνη

Ελαστική ακρυλική μεμβράνη για στέγες και βεράντες

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Τύπος	**Διασπορά στυρολο-ακρυλικού συμπολυμερούς**	Πλήρως σκληρυμένο	**4–5 ώρες**
Μορφή	**Θιξοτροπικό παστώδες υγρό**	Επιμήκυνση θραύσης	**277 %**
Χρώμα	**Λευκό**	Αντοχή σε εφελκυσμό	**ελάχ. 9,92 kg/cm²**
Πυκνότητα (20 °C)	**περίπου 1,32 kg/l**	Αντοχή σε κρούση	**> 500 mm**
Περιεκτικότητα σε στερεά	**περίπου 63 %**	Στέγνωμα ασταριού πριν την επόμενη	**ελάχ. 12 ώρες**
Χωρίς κολλώδη υφή	**2 ώρες**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς γράσα, λάδια και χαλαρά σωματίδια. Αναμείξτε το **LTM-160** μέχρι να ομογενοποιηθεί.

02

Στρώση ασταριού

Αραιώστε 4 μέρη **LTM-160** με 1 μέρος νερό (κατά βάρος) και εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό. Αφήστε να στεγνώσει τουλάχιστον 12 ώρες.

03

Στεγανωτικές στρώσεις

Εφαρμόστε δύο αναραίωτες στρώσεις με πινέλο, μάλλινο ρολό ή airless. Αφήστε κάθε στρώση να στεγνώσει πλήρως.

04

Οπλισμός

Αν απαιτείται, ενσωματώστε υαλόπλεγμα στη νωπή πρώτη στρώση (επικάλυψη 3–5 cm) και καλύψτε με τη δεύτερη στρώση.

Αραίωση ασταριού (κατά βάρος)

4 μέρη	1 μέρος
LTM-160	Νερό

Αραιώνεται μόνο η στρώση ασταριού – οι επόμενες στρώσεις εφαρμόζονται αναραίωτες.

Στέγες
ελάχ. 2,0 kg/m²
Σε δύο ή περισσότερες στρώσεις.

Κατακόρυφες επιφάνειες
1,0 kg/m²
0,83 l/m², σε δύο στρώσεις.

Διάστημα επικάλυψης
ελάχ. 12 ώρες
Μετά τη στρώση ασταριού. Κάθε στρώση πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως.

Σημαντικό: οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης είναι κατά προσέγγιση και θεωρητικές. Αφήστε κάθε στρώση να στεγνώσει πλήρως πριν από την επόμενη.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- Πλαστικά δοχεία 20 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σφραγισμένο στην αρχική συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Προστατέψτε από τον παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες στους +15…+25 °C.

Ασφάλεια

- Φοράτε ρούχα εργασίας, γυαλιά, μάσκα και γάντια.
- Σε επαφή, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι – όχι με διαλύτες.
- Κρατήστε τρόφιμα και ποτά μακριά. Μην απασχολείτε εργαζόμενους αλλεργικούς σε χημικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό βρύσης πριν στεγνώσει το υλικό.
- Στεγνό υλικό: μόνο μηχανικός καθαρισμός (ξύσιμο, τρίψιμο).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com