ΠΕΤΡΙΝΟ ΧΑΛΙ · ΠΟΛΥΑΣΠΑΡΤΙΚΟ

Lunicfloor SC 200 2K

Πολυασπαρτικό συνδετικό ανθεκτικό στην UV για βοτσαλωτά δάπεδα

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διάφανο
συνδετικό ανθεκτικό στην UV

100 %	20–30 λεπτά	4–6 ώρες	7 ημέρες	94 : 6
Στερεά	Χρόνος ζωής μείγματος	Χρόνος στεγνώματος	Πλήρης σκλήρυνση	Κόκκοι : συνδετικό (κατά βάρος)

Περιγραφή προϊόντος

Το **LUNICFLOOR SC 200 2K** είναι ειδικά ανεπτυγμένο, δισυστατικό πολυασπαρτικό σύστημα ρητίνης χωρίς διαλύτες, με υψηλή αντοχή στην UV. Είναι το προτιμώμενο συνδετικό για βοτσαλωτά δάπεδα από χαλαζιακά ορυκτά και παρόμοια πετρώδη αδρανή.

Πεδία εφαρμογής

- Βοτσαλωτά δάπεδα με χαλαζία και παρόμοια πετρώδη αδρανή
- Πεζόδρομοι
- Ποδηλατόδρομοι
- Εξωτερικά δάπεδα όπου απαιτείται υδατοπερατότητα

Πλεονεκτήματα

- **Υψηλή αντοχή στην UV**
- **Χωρίς διαλύτες – 100 % στερεά**
- **Προτιμώμενο συνδετικό για χαλαζιακά βοτσαλωτά δάπεδα**
- **Για υδατοπερατά εξωτερικά δάπεδα**

Θέση στο σύστημα

Πέτρινο χαλί
LUNICFLOOR SC 200 2K · 6 μέρη ανά 94 μέρη κόκκων — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αδρανές
Κόκκοι χαλαζία / πέτρας 2–4 mm

Υπόστρωμα
Γερή, προετοιμασμένη βάση

Συστήματα πέτρινου χαλιού

Δάπεδα με χαλαζία και πετρώδη αδρανή · υδατοπερατά

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα – συστατικό A	**Διάφανο, ελαφρώς κίτρινο**	Στερεά	**100 %**
Χρώμα – συστατικό B	**Διάφανο, άχρωμο**	Αναλογία ανάμειξης (κατά μάζα)	**60 A : 40 B**
Πυκνότητα A (25 °C)	**1,06 ± 0,01 g/cm³**	Ιξώδες μείγματος	**1000 ± 200 mPa·s**
Πυκνότητα B (25 °C)	**1,17 ± 0,01 g/cm³**	Χρόνος ζωής μείγματος	**20–30 λεπτά**
Ιξώδες A (25 °C)	**700 ± 100 mPa·s**	Χρόνος στεγνώματος	**4–6 ώρες**
Ιξώδες B (25 °C)	**1200 ± 200 mPa·s**	Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Ανάμειξη

Ζυγίστε το συστατικό Β πάνω στο συστατικό Α και αναμείξτε για 1–2 λεπτά.

02

Αδρανές

Προσθέστε το μείγμα σε χαλαζιακή πέτρα ή αδρανές κατάλληλης κοκκομετρίας και αναμείξτε σε χαμηλές στροφές για 2–3 λεπτά έως ομοιογένεια.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε με ελαφριά πίεση με επίπεδη σπάτουλα ή διαστρωτήρα. Μην αφήνετε διαλυτικά ή διαλύτες να έρθουν σε επαφή με το μείγμα ρητίνης–αδρανούς.

04

Χρόνος εργασιμότητας

Το μείγμα θερμαίνεται – εφαρμόστε εντός 20–25 λεπτών. Ετοιμάστε μόνο όσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως.

Αναλογία ανάμειξης (κατά μάζα)

60 μέρη | **40 μέρη**

- **60 μέρη** — Συστατικό Α
- **40 μέρη** — Συστατικό Β

Πέτρινο χαλί: 94 μέρη κόκκοι πέτρας 2–4 mm : 6 μέρη LUNICFLOOR SC 200 κατά βάρος.

Ιδανική θερμοκρασία
+15 °C – +25 °C
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής για το LUNICFLOOR SC 200.

Κατανάλωση
94 : 6
Κόκκοι πέτρας 2–4 mm : συνδετικό, κατά βάρος.

Χρόνος εργασιμότητας
20–25 λεπτά
Μετά την ανάμειξη – το σύστημα ρητίνης θερμαίνεται.

Σημαντικό: μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό ή αλκοολικούς διαλύτες για καθαρισμό μη σκληρυμένου υλικού.

Συσκευασία

- Κουβάδες 20 kg
- Βαρέλια 200 kg κατόπιν παραγγελίας

Αποθήκευση

- Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε κλειστούς, ξηρούς χώρους, στους +15…+35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.
- Προστατέψτε από το ηλιακό φως και τον παγετό.

Ασφάλεια

- Μη επικίνδυνο· δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο ή χρωμικά.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

Καθαρισμός

- Καθαρίστε προσεκτικά τα επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία με κατάλληλους διαλύτες (π.χ. οξικό βουτύλιο) πριν από τη σκλήρυνση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό ή αλκοολικούς διαλύτες σε μη σκληρυμένο υλικό.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com