ΑΣΤΑΡΙΑ · ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

L'unicbond Ultra

Αστάρι πρόσφυσης για μη πορώδεις πυριτικές, γυάλινες και μεταλλικές επιφάνειες

30–40 ml/m²	25–40 m²/l	περίπου 1 ώρα	ελάχ. +15 °C	Χωρίς διαλύτες
Κατανάλωση	Απόδοση	Στέγνωμα (20 °C, 50 % ΣΥ)	Θερμ. δαπέδου & υλικού	Δεν σχηματίζει φιλμ

Περιγραφή προϊόντος

Το **L'UNICBOND ULTRA** είναι αστάρι πρόσφυσης για μη πορώδη πυριτικά υποστρώματα, όπως κεραμικά πλακίδια και γυαλισμένη πέτρα, καθώς και για γυαλί και μέταλλο. Συνιστάται πριν από την εφαρμογή επιστρώσεων UNICA PUD, PU και εποξειδικών.

Χρήση προϊόντος

- Γρανίτης
- Ακρυλικά πλακίδια
- Εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια
- Υποστρώματα γυαλιού και μετάλλου
- Πριν από επιστρώσεις UNICA PUD, PU και εποξειδικές

Πλεονεκτήματα

- **Χωρίς διαλύτες**
- **Εύκολη εφαρμογή**
- **Δεν σχηματίζει φιλμ**
- **Ενεργοποιεί μη πορώδεις επιφάνειες**

Θέση στο σύστημα

Επίστρωση
Σύστημα UNICA PUD · PU · εποξειδικό

Αστάρι πρόσφυσης — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
L'UNICBOND ULTRA · 30–40 ml/m²

Υπόστρωμα
Κεραμικά πλακίδια · γυαλισμένη πέτρα · γυαλί · μέταλλο

Ανακαίνιση πάνω σε πλακίδια

Γέφυρα πρόσφυσης σε μη πορώδεις επιφάνειες

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Κατανάλωση	**περίπου 30–40 ml/m²**	Σχηματισμός φιλμ	**Όχι**
Απόδοση	**περίπου 25–40 m²/l**	Περιεκτικότητα σε διαλύτες	**Χωρίς διαλύτες**
Βατό / επόμενο στάδιο	**μετά από περίπου 1 ώρα (20 °C, 50 % ΣΥ)**	Διάρκεια αποθήκευσης	**6 μήνες**
Ελάχ. θερμ. δαπέδου & υλικού	**+15 °C**		

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα σκυροδέματος, υλικά ωρίμανσης, χαλαρά σωματίδια, βρωμιά και οργανικά κατάλοιπα (βερνίκια, προϊόντα περιποίησης, λάδια, κερί).

02

Καθαρισμός

Καθαρίστε σχολαστικά και ξεπλύνετε με καθαρό νερό – συνιστάται μονόδισκο μηχάνημα 150 rpm με πέλμα ανακαίνισης PU.

03

Εφαρμογή

Απλώστε λεπτή, ομοιόμορφη στρώση με καθαρό απλικατέρ, σφουγγαρίστρα ή ρολό, ώστε όλη η επιφάνεια να διαβραχεί ομοιόμορφα με κλειστό φιλμ.

04

Επίστρωση

Μετά από περίπου 1 ώρα ελέγξτε ότι το στέγνωμα ολοκληρώθηκε (και στους αρμούς) και επιστρώστε αμέσως – μεγάλα διαστήματα μειώνουν την ενεργοποίηση της επιφάνειας.

Κατανάλωση
30–40 ml/m²
Απόδοση περίπου 25–40 m²/l.

Θερμοκρασία
ελάχ. +15 °C
Δαπέδου και υλικού κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

Στέγνωμα
περίπου 1 ώρα
Στους 20 °C, 50 % ΣΥ με αερισμό – περισσότερο σε κρύο, υγρασία ή κακό αερισμό.

Σημαντικό: επιστρώστε αμέσως μετά το στέγνωμα – παρατεταμένο διάστημα μεταξύ στεγνώματος και σφράγισης μπορεί να μειώσει την ενεργοποίηση της επιφάνειας.

Συσκευασία

- Φιάλες πολυαιθυλενίου 5 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σφραγισμένο σε εσωτερικό, ξηρό χώρο στους +15…+35 °C.
- Μην το αφήνετε σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Μη επικίνδυνο. Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο ή χρωμικά.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com