L'UNICFLOOR · ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

Micro Primer WB 2K

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι για ορυκτές επιφάνειες

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Άχρωμο
διάφανο · ματ

39,7 %	445 cP	60 λεπτά	5 ώρ.	0,080–0,100 kg/m²
Στερεά (κατά βάρος)	Ιξώδες	Χρόνος ζωής μείγματος	Αναμονή μεταξύ στρώσεων	Ανά στρώση · ξηρό πάχος 30 μm

Περιγραφή προϊόντος

Το **MICRO PRIMER WB 2K** είναι διάφανο, υδατοαραιούμενο εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών νέας γενιάς για κατακόρυφες και οριζόντιες ορυκτές επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Έχει χαμηλό ιξώδες και υψηλή διεισδυτικότητα.

Χρήση προϊόντος

- Διακοσμητικές επιστρώσεις ορυκτής βάσης
- Πέτρα, ασβέστης, μάρμαρο, φυσική ή τεχνητή πέτρα
- Εμφανές τούβλο
- Τυπωμένο σκυρόδεμα
- Επιφάνειες σκυροδέματος

Πλεονεκτήματα

- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Χαμηλές ΠΟΕ – μέγ. 50 g/l**
- **Υψηλή πρόσφυση**
- **Ματ φινίρισμα**
- **Μη τοξικό, άοσμο**
- **Ρολό, πινέλο ή ψεκασμός airless**

Θέση στο σύστημα

Διάφανη τελική στρώση
PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K

Αστάρι ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
MICRO PRIMER WB 2K · 0,080–0,100 kg/m²

Υπόστρωμα
Ορυκτές επιφάνειες · πέτρα · τούβλο · σκυρόδεμα

Υδατοδιαλυτό διακοσμητικό σύστημα

Αστάρι για διάφανες τελικές στρώσεις PUD WB

Οι επιφάνειες που ασταρώνονται με MICRO PRIMER WB 2K πρέπει να επικαλύπτονται με PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**Άχρωμο**
Ειδικό βάρος	**A: 1,06 · B: 1,05 g/cm³**
Στερεά (κατά βάρος)	**39,7 %**
Ιξώδες	**445 cP**
Χρόνος ζωής μείγματος	**περ. 60 λεπτά**
Θεωρητική κατανάλωση	**0,080–0,100 kg/m² (1 στρώση, 30 µm)**
Αναμονή μεταξύ στρώσεων	**5 ώρ.**

Θερμοκρασία εφαρμογής	**+10 °C έως +35 °C**
Παράδοση σε κυκλοφορία	**12 °C / 24 ώρ. · 23 °C / 18 ώρ. · 30 °C / 12 ώρ.**
Πλήρης σκλήρυνση	**7 ημέρες**
Αναλογία ανάμειξης	**1 : 1**
ΠΟΕ	**μέγ. 50 g/l (όριο ΕΕ 140 g/l)**
Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς στεγνή, χωρίς σκόνη, λάδια και κηλίδες αλάτων από υγρασία. Μην εφαρμόζετε σε νωπό, μη ωριμασμένο σκυρόδεμα.

02

Ανάμειξη

Ανακατέψτε χωριστά τα A και B, προσθέστε το B στο A με αναδευτήρα χαμηλών στροφών (1 : 1). Για αστάρωμα προσθέστε νερό βρύσης έως 3 φορές την ποσότητα· ανάμειξη 3 λεπτά, μετάγγιση, ανάμειξη 1 λεπτό και αναμονή.

03

Εφαρμογή

Εφαρμογή με πινέλο, γεμίζοντας τους πόρους του υποστρώματος. Πάνω από +35 °C προσθέστε λίγο επιπλέον νερό.

04

Τελική στρώση

Επαναβαφή μετά από 5 ώρες με PUD WB CLEARCOAT MATT / SEMI MATT 2K.

Αναλογία ανάμειξης

1 μέρος	1 μέρος

○ **1 μέρος**
Συστατικό A

● **1 μέρος**
Συστατικό B

Για αστάρωμα μπορεί να προστεθεί νερό βρύσης έως τριπλάσιο της ποσότητας του μείγματος. Χρόνος γέλης 60 λεπτά.

Συνθήκες εφαρμογής
+10 °C – +35 °C
Μην εφαρμόζετε σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

Απόδοση
4–12 m²/l
Ανά στρώση: 4–8 m²/l σε πορώδεις, 8–12 m²/l σε μέτρια απορροφητικές επιφάνειες.

Χρόνος ζωής μείγματος
60 λεπτά
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μείγματα μετά τη λήξη του χρόνου ζωής τους.

Σημαντικό: μη χρησιμοποιείτε μείγματα που έχουν υπερβεί τον χρόνο ζωής τους, ακόμη κι αν το ιξώδες φαίνεται σωστό. Κάντε προκαταρκτική δοκιμή για τον προσδιορισμό της πραγματικής απόδοσης.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- Σετ 5 kg ή 10 kg

Αποθήκευση

- Αποθήκευση κλειστό και προστατευμένο στους +15…+35 °C σε ξηρό περιβάλλον.
- Αν αποθηκεύεται γύρω στους +5 °C, φέρτε το τουλάχιστον στους +10 °C πριν από τη χρήση – χωρίς άμεση θέρμανση.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παρασκευή.
- Χρησιμοποιείτε υλικό μίας παρτίδας ανά έργο· διαφορετικές παρτίδες να αναμειγνύονται μεταξύ τους.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο· δεν περιέχει υδράργυρο, αμίαντο, φορμαλδεΰδη ή μόλυβδο.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ΜΑΠ.
- Βλ. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τον εξοπλισμό αμέσως μετά τη χρήση με νερό βρύσης.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων βασίζονται σε αξιολογήσεις και αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και αποσκοπούν στην καθοδήγηση των εφαρμοστών. Δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου μας, η UNICA δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με το παρόν υλικό. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και η μοναδική της ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε άμεσο ή παρεπόμενο, ειδικό ή αποθετικό τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το υλικό ή την εφαρμογή του. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αλλοιώσεις ή μεταβολές στις συνθήκες του υποστρώματος επί του οποίου εφαρμόζονται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE

T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15

unicaboya.com · info@unicaboya.com