ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ · ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Overline 367-F

Χρώμα διαγράμμισης ακρυλικού λάτεξ υψηλής καλυπτικότητας

ΧΡΩΜΑΤΑ
6 βασικά χρώματα

1,65 g/cm³	58 %	30 λεπτά	ελάχ. 2 ώρες	0,300 kg/m²
Πυκνότητα (περίπου)	Περιεκτ. σε στερεά (βάρος)	Στεγνό στην αφή	Χρόνος επικάλυψης	Θεωρ. κατανάλωση

Περιγραφή προϊόντος

Το **OVERLINE 367-F** είναι ταχυστεγνωτικό χρώμα διαγράμμισης 100 % ακρυλικού λάτεξ για ακρυλικά αθλητικά δάπεδα, κατάλληλο για επιφάνειες σκυροδέματος ή ασφάλτου. Συνιστάται για ποδηλατόδρομους και ακρυλικά αθλητικά δάπεδα πολλαπλών χρήσεων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Χρώμα διαγράμμισης – τελική στρώση 100 % ακρυλικού λάτεξ για ακρυλικά αθλητικά δάπεδα.

Πλεονεκτήματα

- **Έτοιμο προς χρήση**
- **Υψηλή καλυπτικότητα**
- **Υψηλή αντοχή UV**
- **Άριστη ελαστικότητα**
- **Γρήγορο στέγνωμα**
- **Εύκολη ανάμειξη επί τόπου**
- **Οικονομικό**

Θέση στο σύστημα

Τελείωμα — OVERLINE 367-F — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Έγχρωμη στρώση — Σειρά PRECOAT 367-200
Ελαστικές στρώσεις — Σειρά UNIRUBBER
Στρώση εξομάλυνσης — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
Αστάρι — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
Υπόβαση — Άσφαλτος / σκυρόδεμα

ACRYFLEX-T

Ελαστικό ακρυλικό σύστημα γηπέδων τένις

Επιφάνειες συστήματος με ταξινόμηση ITF

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Χρώμα	**6 βασικά χρώματα**	Χρόνος επικάλυψης	**τουλάχιστον 2 ώρες**
Πυκνότητα (περίπου)	**1,65 g/cm³**	Θεωρητική κατανάλωση	**0,300 kg/m² (1 στρώση)**
Περιεκτικότητα σε στερεά (κατά βάρος)	**58 %**	Θερμοκρασία εφαρμογής	**+14 °C έως +35 °C**
Στεγνό στην αφή	**30 λεπτά**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Επισκευάστε πρώτα ελαττώματα, ρωγμές και βυθίσματα. Καθαρίστε πλήρως την επιφάνεια από σκόνη, βρωμιά, μούχλα, υπολείμματα και κάθε χαλαρό υλικό, συμπ. βλάστησης. Οι επισκευές πρέπει να είναι επίπεδες και λείες.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι ομοιογένειας· προσθέστε νερό αν χρειάζεται.

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε σε 2 στρώσεις με ρολό ή πινέλο: 0,300 kg/m² ανά στρώση.

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)

5 kg

- **5 kg** — OVERLINE 367-F
- **0,5 kg*** — Νερό*

*Η ποσότητα νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε ζεστό καιρό μπορεί να προστεθεί έως 5 % επιπλέον νερό.

Συνθήκες εφαρμογής

+14 °C – +35 °C

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω από +14 °C ή πάνω από +35 °C.

Κατανάλωση

0,300 kg/m²

Ανά στρώση, σε 2 στρώσεις με ρολό ή πινέλο – ανάλογα με την ποιότητα της επιφάνειας.

Σημαντικό: η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την τεχνική εφαρμογής.

Χρωματολόγιο

Λευκό · Κίτρινο · Κόκκινο · Μπλε · Πράσινο · Μαύρο

Τα δείγματα χρωμάτων είναι ενδεικτικά. Ειδικά χρώματα παράγονται κατόπιν παραγγελίας.

Συσκευασία

- Μεταλλικά δοχεία 5 kg
- Μεταλλικά δοχεία 2,5 kg

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε σφραγισμένα βαρέλια, σε στεγνή εσωτερική αποθήκη, στους +15 °C έως +35 °C.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στον ήλιο.

Ασφάλεια

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο, χρωμικά άλατα ή παράγωγά τους.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας πρόσθετα.
- Για ασφαλή χειρισμό και υγεία & ασφάλεια στην εργασία, βλ. το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com