ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ · ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ

Pavercoat 43 2K

Ακρυλική υβριδική εποξειδική επίστρωση δαπέδων για άσφαλτο και σκυρόδεμα

ΧΡΩΜΑ
Προχρωματισμένο
έτοιμο σύστημα 2K

1,60 g/cm³	70 %	3,2 MPa	1–4 ώρες	< 25 g/l
Πυκνότητα	Στερεά (κατά βάρος)	Πρόσφυση (pull-off)	Στέγνωμα (25 °C, 55 % ΣΥ)	ΠΟΕ (υπολογισμένες)

Περιγραφή προϊόντος

Το **PAVERCOAT 43 2K** είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό σύστημα επίστρωσης δαπέδων, τροποποιημένο με εποξειδικό, που μετατρέπει επιφάνειες ασφάλτου και σκυροδέματος σε ελκυστικούς, λειτουργικούς χώρους για πεζούς και οχήματα.

Εφαρμογές

- Ασφαλτοστρωμένοι χώροι στάθμευσης και διαβάσεις πεζών
- Κράσπεδα, πεζόδρομοι και διάδρομοι
- Ποδηλατόδρομοι και πλατείες
- Σήμανση εισόδων και κατεύθυνσης
- Προστασία ασφάλτου

Πλεονεκτήματα

- **Υψηλή αντοχή σε υγρό περιβάλλον**
- **Εξαιρετική πρόσφυση**
- **Προσαρμόζεται σε άσφαλτο και σκυρόδεμα, δεν ρηγματώνεται**
- **Προστατεύει την άσφαλτο από οξείδωση UV**
- **Χαμηλές ΠΟΕ – πληροί τα κριτήρια EPA**
- **Χωρίς δυσάρεστη οσμή**
- **Ανακυκλώσιμο μαζί με την άσφαλτο**
- **Υψηλή αντοχή σε τριβή από πεζούς & οχήματα**

Θέση στο σύστημα

Coloured floor coating — ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
PAVERCOAT 43 2K · 3–5 στρώσεις

Primer
ACRYLIC PRIMER 367-28 (άσφαλτος) · UNEPOX PRIMER WB / AQ PRIMER 2K (σκυρόδεμα)

Substrate
Άσφαλτος / σκυρόδεμα – καθαρό και στεγνό

Επιστρώσεις πεζοδρόμων & ποδηλατοδρόμων

Διακοσμητικό, ανθεκτικό στην κυκλοφορία φινίρισμα ασφάλτου και σκυροδέματος

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Πυκνότητα	**1,60 g/cm³**	Χρόνος στεγνώματος (25 °C, 55 % ΣΥ)	**1–4 ώρες**
Στερεά (κατά βάρος)	**70 % (ASTM D1644)**	Αντοχή σε τριβή	**υγρό 62 · ξηρό 86**
ΠΟΕ (υπολογισμένες)	**< 25 g/l**	Σημείο πήξης	**0 °C**
Κάμψη σε άξονα	**1/8 ίντσας στους 23 °C (ASTM D522)**	Παράδοση σε κυκλοφορία	**6–24 ώρες**
Πρόσφυση (pull-off)	**3,2 MPa**	Διάρκεια αποθήκευσης	**12 μήνες**
Θερμοκρασία εφαρμογής	**+10 °C έως +40 °C**		

Διαδικασία εφαρμογής

01

Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνετε όλα τα χημικά και φυσικά κατάλοιπα· η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Αστάρι για άσφαλτο **ACRYLIC PRIMER 367-28**, για σκυρόδεμα UNEPOX PRIMER WB ή **AQ PRIMER 2K**.

02

Ανάμειξη

Αναμείξτε τα συστατικά A και B με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 3 λεπτά και αφήστε 1–2 λεπτά. Ρυθμίστε το ιξώδες με έως 1 l νερό (περίπου ½ l σε κρύο καιρό).

03

Εφαρμογή

Εφαρμόστε λεπτές στρώσεις με πινέλο, ρολό, ανάγλυφο ρολό ή λάστιχο: 3 στρώσεις σε πεζοδρόμους, 4 ή περισσότερες σε ποδηλατοδρόμους και χώρους οχημάτων.

04

Παράδοση

Παράδοση σε κανονική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων μετά από 6–24 ώρες, ανάλογα με εποχή και καιρό.

Σύνθεση κιτ (κατά βάρος)



24 kg
Συστατικό A – έγχρωμο

1 kg
Συστατικό B – σκληρυντής

Για ρύθμιση του ιξώδους προσθέστε έως 1 l νερό – μην αραιώνετε υπερβολικά.

3 στρώσεις
περίπου 26 m² / 25 kg
Υγρό 0,8 mm · ξηρό 0,44 mm.

4 στρώσεις
περίπου 19 m² / 25 kg
Υγρό 1,1 mm · ξηρό 0,62 mm.

5 στρώσεις
περίπου 16 m² / 25 kg
Υγρό 1,3 mm · ξηρό 0,76 mm.

Σημαντικό: μην αραιώνετε υπερβολικά με νερό – κίνδυνος επίπλευσης χρωστικών και διαχωρισμού χρώματος. Κάθε στρώση πρέπει να στεγνώσει πλήρως πριν από την επόμενη.

Σημεία προσοχής

- Εφαρμόστε πρωί ή απόγευμα· διακόψτε το μεσημέρι σε έντονη ζέστη.
- Συνεχής εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια· μόνο από έμπειρο προσωπικό.
- Αν η επόμενη στρώση γίνει την επομένη, πλύνετε πρώτα την επιφάνεια με νερό.
- Η κατανάλωση εξαρτάται από την υφή, τη θερμοκρασία και την τεχνική.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Συσκευασία

- Συστατικό A: 24 kg
- Συστατικό B: 1 kg

Αποθήκευση

- Φυλάσσεται κλειστό σε στεγασμένους, ξηρούς χώρους στους +15…+35 °C.
- Προστατεύστε από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες από την παραγωγή.

Ασφάλεια

- Μη επικίνδυνο· δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, αμίαντο, υδράργυρο, μόλυβδο ή χρώμιο.
- Περιέχει επιβραδυντικά φλόγας.
- Φοράτε γυαλιά, μάσκα και γάντια – οι σκληρυντές προκαλούν ερεθισμό.
- Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

Καθαρισμός

- Πλύνετε τα εργαλεία με νερό βρύσης πριν στεγνώσουν.
- Ξηρό υλικό: διαβρωτικό χρωμάτων (π.χ. διχλωρομεθάνιο) ή μηχανικός καθαρισμός.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com